



SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT IMITATIE PIATRA SI CARAMIZI GEKKOFIX

Specificatie produs: "Folie autoadeziva standard".

Generalitati: Folia din PVC nu contine cadmiu si plumb, nu prezinta gauri, dungi sau pete.

Aspectul este lucios sau mat, stantat si culorile conforme cu standardele.

Hartia: Este acoperita pe o singura parte cu silicon.

Adezivul: Dispersie acrilica, permanenta. Aderenta buna pe suprafetele curate, uscate si netede.

Depozitarea: Este recomandata depozitarea la temperaturi de 18-26 grade C.

Masuri de utilizare : Inainte de utilizare, folia trebuie tinuta la temperatura camerei.

Caracteristici material	Valori-Target	Metode
Grosimea foliei	95 ± 5µm (130 gr/m2)	DIN 53.353
Rezistenta foliei	58 ± 3	Metoda Hause
Culorile	ΔE < 1.5 (pentru culori normale)	ΔE * ab(D65)
Luciu neimprimat	Luciu: >75 Mat: 15 ± 7% Conform standard	60° Gardner Erichsen
Luciu printat/embosat		
Contractare - pe sticla	Lungime: max 1% Latime : ±0.5%	7 zile/ 50 ° C
- pe foaie cu silicon	Lungime : max 2% Latime: 1%	7 zile/ 50 ° C
Toxicitate	Migrarea elementelor listate in standarde sunt sub nivelul maxim recomandat.	BS – EN 71- 3
Rezistenta la extensie	L: min 15 N/ mm ² W : min 15 N/ mm ²	DIN 53.455
Alungire	L : min 80% W: min 150%	DIN 53.455
Greutate adeziv	20 ±2gr/m2	FINAT 12
Grosime foaie	66 ±5% µm (60gr/m2)	DIN 53.105
Rezistenta adezivului	Min. 5 N/mm2	FINAT 9
Insalare	Min. 10 N/5cm	FINAT 1 (8 min. sticla)
AI	Min. 15 N/5cm	FINAT 1(24h , sticla)
AO	Min. 20 N/5cm	IFSAPM 8b (7 zile/ 50° C,
AV		Sticla

Unitate de ambalare

Dimensiunile roloilor :

Toleranta :

Diametru :

Nr. role in bax :

Lungime: 1-15 m.

Lungime: -0+2cm.

Rola mica: ± 35mm.

Rola mica : 6-15 buc.

Latime : 45, 67,5, 90 cm.

Latime : -0+3cm.

Rola mare: ± 65mm

Rola mare : 1-6 buc.