



# KRAFT KITCHEN AND BATHROOM

## Vopsea mata protectoare pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.49 / 02.08  
Rev. 26.01.2011

*Vopsea lavabila mata protectoare, pe baza de latex, pentru interior (pereti, tavane) usor de aplicat si cu putere mare de acoperire.*

### DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru protejarea si finisarea suprafetelor de interior (pereti, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidarie, tencuiala, beton, lemn. Contine biocizi speciali.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Actiune protectoare asupra suprafetei pe care urmeaza a fi aplicata	Formeaza un strat protector cu actiune indelungata
Aplicabilitate buna	Finisaj uniform
Putere mare de acoperire	Se poate nuanta
Nu este daunator mediului si sanatatii oamenilor	

### CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1.54 ( $\pm 0.02$ )	ISO 2813
Substante nevolatile (%)	37.5	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm,(cP)	5500 - 8500	ISO 2555
Raportul de contrast, CR, %	97	ISO 3905
Rezistenta la cicluri de spalare	> 1.000	ASTM D2486/ DIN 53778
pH	8.5 – 9.5	
Acoperire (m <sup>2</sup> /L/strat)	10 <sup>*)</sup>	ISO 6504
Grosime film uscat ( $\mu$ m)	34-40	ISO 6504
Rezistenta la cicluri de spalare (la 28 zile de la aplicare)	> 5.000	ASTM D2486/ DIN 53778
Termen de valabilitate	18 luni	
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE si HG 735 / 2006)	A/a Ziduri interioare cu substrat mineral 75 – Faza I 30 – Faza II	
Compusi Organici Volatili, g/lt Produs gata de utilizat	29	ASTM D 3960 / SR EN ISO 11890-2
Luciu (unitati)	unghi de 60° <4 unghi de 85° < 14	ISO 2813

\*) Acoperirea (consumul) depinde de tipul suprafetei, de conditiile si metoda de aplicare si de grosimea stratului aplicat.

### PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie uscata, curata, fara praf, urme de grasimi, saruri, rugina, vopsele vechi degradate sau alte impuritati care pot impiedica aderența.

§ Suprafetele degradate trebuie reparate si apoi amorsate.

§ Fisurile se repara cu **KRAFT REPAIR**. Dupa uscarea acestuia se slefuieste zona respectiva, se desprafuieste, se aplica un strat de amorsa **KRAFT WALL**

**DRUCKFARBEN ROMANIA SRL**

Str. Atomi tilor Nr. 17 – 23, M gurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: [office@druckfarben.ro](mailto:office@druckfarben.ro)

F.PL.R&D 01.10 / 40



# KRAFT KITCHEN AND BATHROOM

## Vopsea mata protectoare pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.49 / 02.08  
Rev. 26.01.2011

### PRIMER in dilutie corespunzatoare si 2 straturi de KRAFT KITCHEN & BATHROOM

- § Crapaturile se repara cu **KRAFT PUTTY**; dupa uscare se slefuieste zona si se desprafuieste si se aplica amorsa **KRAFT WALL PRIMER** diluat adecvat si apoi 1-2 straturi de **KRAFT KITCHEN & BATHROOM**
- § Suprafetele care prezinta pete de mucegai se curata bine si se trateaza cu **KRAFT BLOCKER**. A doua zi se curata cu o perie curata si se aplica un strat de **KRAFT WALL PRIMER** diluat adecvat si apoi 1-2 straturi de **KRAFT KITCHEN & BATHROOM**.
- § Suprafetele patate de fum de tigara se trateaza mai intai cu **KRAFT STAIN BLOCKING PRIMER**; dupa 24 ore se poate aplica vopseaua.
- § Suprafetele noi din ciment, beton sau tencuiala se amorseaza cu **KRAFT WALL PRIMER** dupa minim 30 de zile de la punerea lor in opera si dupa 24 h se aplica 1-2 straturi de **KRAFT KITCHEN & BATHROOM**.
- § Suprafetele vopsite anterior – daca sunt in stare buna (nu prezinta exfolieri si nu sunt prafoase) - pot sa nu mai necesite amorsare.

### PREGATIREA PRODUSULUI:

Reglare viscozitate: Dilutii maxime :

Primul strat : maxim 10% cu apa curata

Al doilea strat : nu se recomanda dilutie

Continutul ambalajului se omogenizeaza atat inainte de inceperea lucrului cat si pe parcursul aplicarii.

- § Este interzis sa se amestece produsul cu alte materiale decat cele recomandate.

### PUNERE IN OPERA

Conditii de mediu: Temperatura: 5 – 35 ° C; Umiditate relativa: 65%

Conditii optime de aplicare pentru suport: temperatura suport 5 - 25°C si umiditate de max.20%

Unelte: pensula, rola, pistol cu aer sau airless

Timpul minim dupa care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4 – 6 ore, in functie de temperatura. Timpul de uscare superficiala este de 1 – 2 ore (la 25°C, umiditate relativa 50%). Timpul de uscare creste cu scaderea temperaturii si cresterea umiditatii.

Curatare unelte: cu apa. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curatate atunci cand se intrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni infundarea.

**Suprafata suporta spalare dupa 28 de zile de de la aplicare!**

### AMBALARE :

Alb: 4 L, 10L, 15 L

### MASURI DE SECURITATE :

S2 - A nu se lasa la indemana copiilor; S 26 - In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta medicul. S 62 - In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul(recipientul) sau eticheta.

Pentru mai multe informatii consultati Fisa de Securitate a acestui produs.

**NU CONTINE PLUMB SAU MERCUR!**



# KRAFT KITCHEN AND BATHROOM

## Vopsea mata protectoare pe baza de latex pentru interior

Fisa Tehnica Nr.49 / 02.08

Rev. 26.01.2011

**DEPOZITARE:** Produsul se depoziteaza in spatii acoperite, uscate (a caror umiditate relativa nu depaseste 50%), ferite de actiunea directa a razelor solare, la temperaturi cuprinse intre 5 si 35 °C. **A SE FERI DE INGHET SI TEMPERATURI EXCESIVE!** Pe durata depozitarii, ambalajele trebuie sa fie inchise etans.

