

Adeziv pe baza de rasini poliesterice Marmolit



Caracteristici:

Adezivul solid marmolit este un produs pe baza de rasini poliesterice nesaturate modificate, condensat cu glicol standard si pre-accelerat cu intaritor. Produsul prezinta rezistenta chimica si mecanica foarte buna si de asemenea are caracteristici excelente in privinta luminozitatii si a stabilitatii dupa intarire.

Adezivul solid Marmolit este folosit pentru chituirea si lipirea placilor de marmura, piatra naturala, mozaic, travertin etc.. Poate fi diluat cu stiren monomer (5 – 10% din greutatea produsului) pentru o mai buna intindere si impregnare pe suprafata de marmura. O cantitate mai mare de stiren poate fi adaugata numai dupa efectuarea unor probe deoarece unele caracteristici ale produsului pot fi afectate.

Pot fi folositi pigmenti speciali pentru colorarea produsului

Mod de folosire:

Masticul solid marmolit trebuie utilizat la temperaturi intre 10 si 40°C. Suprafata trebuie sa fie perfect uscata, degresata si fara praf. Sugeram folosirea de catalizator intr-o proportie de 2%. In functiile de conditiile de utilizare aceasta cantitate poate varia dar nu mai putin de 1% si nu mai mult de 3%.

CARACTERISTICI TEHNICE

Stare :	Pasta
Culoare :	Crem, Alb, negru, Gri
Densitate (25°C)	N.D.
Stabilitate :	>12 luni in recipientul original bine inchis si depozitat Intr-un loc uscat, la o temperatura intre 15 si 25°C.
Vascozitate(25°C):	>2600 mPa s
Reziduuri uscate (105°C)	84.30%
Continut stiren:	10 – 20%

Date tehnice utilizare

Cantitate intaritor :	1 – 3%
Timp gel:	>5 min. la 22°C
Timp lucru:	5 – 6 min.
Timp intarire:	<30 min. la 22°C
VOC:	1.5 g/L metoda EPA 24(40 CFR 59, partea D) Detalii metoda de testare este Este echivalenta cu ASTM D2369 si ISO 11890-1. Cantitate intaritor 2%

RESPONSABILITATI

Declinam orice responsabilitate in cazul folosirii incorecte a produsului. Indicatiile si instructiunile oferite sunt rezultatul testelor efectuate in laborator si pe teren. Cu toate acestea in cazul folosirii produselor pot aparea elemnte noi ce nu au fost luate in calcul, iar in acest caz instructiunile nu pot fi considerate o garantie formala. Producatorul isi declina orice responsabilitatea in privinta folosirii corespunzatoare a produsului pentru fiecare aplicatie in parte. Este in sarcina utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului pentru respectivele aplicatii si sa efectueze teste preliminare. Acest produs trebuie pastrat, manipulat si folosit conform normelor in vigoare.