



MIXER -Mastic poliesteric solid-

Aplicatii: Adezivul solid tixotropic Crema Mixer Tixo are o vascozitate ridicata, este un produs pe baza de rasini poliesterice nesaturate, condensat cu glicol standard si pre-accelerat cu intaritor. Produsul prezinta activitate foarte buna la temperaturi scazute, rezistenta chimica, mecanica, de asemenea are caracteristici excelente in privinta luminozitatii si a stabilitatii dupa intarire. Adezivul crema solid Mixer este folosit pentru chituiria si lipirea placilor de marmura, piatra naturala, mozaic, travertin etc. Poate fi diluat cu stiren monomer (2- 3% din greutatea produsului) pentru o mai buna intindere si impregnare pe suprafata de marmura. O cantitate mai mare de stiren poate fi adaugata numai dupa efectuarea unor probe deoarece unele caracteristici ale produsului pot fi afectate. Pot fi folositi pigmenti speciali pentru colorarea produsului.

Mod de folosire: Crema Mixer trebuie utilizata la temperaturi intre 10 si 40°C. Suprafata trebuie sa fie perfect uscata, degresata si fara praf. Sugeram folosirea de catalizator intr-o proportie de 2%. In functie de conditiile de utilizare aceasta cantitate poate varia, dar nu mai putin de 2% si nu mai mult de 3%.

Sistemul ideal de aplicare, atat pentru marmura cat si pentru granit, se face prin intermediul unui mixer automat sau manual. Are termen de valabilitate 12 luni, daca este pastrata in recipientul original sigilat si depozitat intr-un mediu proaspat si uscat. Se foloseste numai pentru uz profesional. A se pastra in cutiile bine inchise dupa utilizare in recipientele originale.

Vascozitate	cps(25°C) 20 r.p.m/pasta ASRM D2196 Thixotropi
Densitate	g/cm (25°C) 1,65
Reactia substantei	100% adeziv/ 2/3 intaritor
Apect	crema pasta tixotropica (culori diverse)
Timp actiune gel la 25 ° C	6-8 min.
Timp de actiune al adezivului	la 25 ° C usor lipicioasa in strat subtire / 25 min.
Timp de lucru la 25 ° C	aprox. 60-80 min.
Temperatura minima de reactie/utilizare dupa intarire	0 ° C
Temperatura maxima de utilizare dupa intarire	+110 ° C
Perioada de valabilitate la 25 ° C	12 luni
Test ASTM D 638 /rezistenta MPA/flexibilitate	50 / 110
Extensibilitate/modul de tractiune	> 2% / 4000
Test ASTM D 4541 forta aderenței la 25 ° C in MPa	3-5
Forța de adeziune la 25 ° C după 24 h in MPa	9,0

Avertismente:

R10 – Produs inflamabil
S16 – Tineti departe de surse de caldura
S2 – Nu lasati la indemana copiilor

Ambalare : Recipiente de 750l

Limite responsabilitate : Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru folosirea necorespunzatoare sau incorecta a produsului.