

P1 Base

VOPSEA AUTO, EXFOLIABILĂ

Funcția și domeniul de aplicare

- Protejează vopseaua / lacul original al mașinii;
- Asigură o acoperire și protecție de durată;
- Aplicabil pe toate categoriile de autovehicule;
- Aplicabil pe orice tip de substrat: vopsea originală, reparații.



Avantajele principale

Protecție completă a vopselei/lacului original al mașinii;
Produs ecologic, fără volatile, fără compuși toxici.
Ușor de aplicat, autonivelant, fără scurgeri /lăcrimări etc;
Rezistență ridicată la eroziune mecanică și chimică;
Desprindere dintr-o singură bucată, fără pete, urme, resturi /reziduuri de altă natură;
Nu pătează, nu interacționează cu vopseaua originală;
70.000 de nuanțe OEM diferite.

Descrierea produsului

P1 Base este un sistem de vopsea ecologică, integral exfoliabilă, destinat protecției autovehiculelor. Produsul este realizat în tehnologie multi-polimer și este aplicabil, fără alte tratamente prealabile, direct pe vopseaua originală a mașinii sau pe straturile de reparații succesive (chituri, grunduri, revopsiri). P1 Base este livrat gata de utilizare și poate fi amestecat cu perle, fulgi, pigmenți pentru a da vopselei culoarea sau aspectul dorit. La aplicare, P1 Base are culoarea alb-lăptos la aplicare, iar după uscarea completă devine transparent.

Recomandări

- P1 Base este miscibil cu pigmenți, perle, fulgi/flakes. Se recomandă utilizarea produselor Eye Candy Customz;
- Perlele, pigmenții etc. trebuie diluați în apă curată înaintea amestecului în P1 Base;
- Raportul de amestec pigmenți /P1 Base este 10-25 g/lit.
- Înaintea aplicării, produsul trebuie omogenizat /amestecat;

Ambalare

Bidon metalic 1litru.

Proprietăți și caracteristici tehnice

- Aspect: **Lichid vâcos**
- Culoare: **Transparent (după uscarea completă)**
- VOC: **0g/lit.**
- Rata de acoperire: 15-18m² /litru
- Timp de uscare: **30 min la 25°C**
- Inflamabilitate: nu este cazul;
- Grosimea filmului după uscare: 20-25μm/strat
- Aplicabil pe orice tip de vopsea, lac, sau pe materiale de reparații și refinisări
- Conținut ridicat de solide
- Vopsea autonivelantă
- Colorare în masă prin aditivare cu pigmenți /perle /fulgi Eye Candy în 70.000 nuanțe OEM.

Depozitare

Se va păstra în spațiu închis la o temperatură între 5°C și 30°C, **ferit de îngheț**. Închideți etanș recipientul cu material nefolosit.

Termen de valabilitate pe raft

18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.
După această perioadă se recomandă inspecția.

Pregătirea suprafeței

Suprafața pe care urmează să fie aplicat P1 Base trebuie să fie uscată și curată. Este de preferat spălarea cu apă și detergent, apoi ștergerea și uscarea, înainte de aplicare.

Se degresează întreaga suprafață, apoi se șterge folosind o lavetă curată. Pentru o degresare eficientă se recomandată utilizarea produsului P1 Degreaser.

Aplicarea vopselei

Aditivare perle, pigmenti, fulgi	10-25 g/litru			
Sistem de pigmentare/aditivare recomandat	Eye Candy Customz			
Lucrabilitate	Nu se aplică			
Pulverizare	Tip pistol: SATA 5000 B RP alimentare gravitațională	Duza 1,2-1,4 mm	Distanța 10-15 cm	Presiune 2,2 bar
Pasul de pulverizare (coat overlap)	60%			
Numărul de straturi aplicate	Min.4 straturi. Aplicare numai după uscarea completă a stratului anterior 5-10 min înainte de coacere			
Timp de uscare	30 min la 25°C			
Grosimea teoretică a stratului (DTF)	20-25 μm/strat			
Aplicarea straturilor	1-2 -P1Base 3-4 -P1Base & pigmenti /perle /fulgi			

Informații adiționale

La momentul aplicării P1 Base trebuie să fie la o temperatură de 18-25°C.

P1 Base începe să se usuce în contact cu aerul. Din acest motiv este indicat să păstrați duza pistolului de vopsit umedă pentru a evita uscarea și/sau înfundarea. **La depozitare, produsul trebuie ferit de îngheț.**

Curățirea uneltelor și echipamentelor trebuie făcută imediat prin spălare cu apă rece.

Consumuri teoretice

La o grosime a stratului de 20-25 μm, consumul specific teoretic este de 0,055-0,066 litri/m², ceea ce corespunde unei rate de acoperire între 15 și 18 m²/litru.

Informații de protecția muncii

Evitați eliminarea în apă a produsului.

Utilizați echipament de protecție. Evitați contactul cu pielea sau ochii. Clătiți bine cu apă, min. 15 min, în cazul în care v-au sărit stropi în ochi.

În caz de contact cu pielea, spălați bine cu apă și săpun.

În caz de ingestie, eliminați din stomac prin inducerea vomiei, sau prin aspirație. Cereți ajutor de specialitate.

În caz de dispersie în mediu, absorbiți folosind nisip, pământ sau alte materiale inerte.

Atenție, produsul împrăștiat în mediu este foarte alunecos.

Producător P1 Coatings BVBA, Belgia



Exonerare de răspundere

Toate informațiile și recomandările tehnice din acest document se bazează pe experiența și pe testele făcute de furnizorii noștri în laboratoarele proprii. Acest document încearcă să furnizeze toate informațiile necesare utilizării cu succes a produselor pe care le comercializăm. Cu toate acestea, datorită marii variabilități a condițiilor tehnice existente în șantiere, rezultatele finale pot varia de la caz la caz. De aceea, dozajul necesar în funcție de condițiile specifice locale și/sau modalitățile cele mai bune de utilizare și aplicare, vor trebui determinate de client, prin teste făcute doar de personal calificat, în condiții reale. Produsul trebuie utilizat și depozitat conform instrucțiunilor din fișa tehnică.

Vectis TET srl—București nu-și asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări sau rezultate defavorabile obținute în urma depozitării și /sau a utilizării defectuoase a produsului.