

Lac acrilic pe bază de apă

Proprietăți

VS-W este un lac acrilic transparent, pe bază de apă, cu structură nanomoleculară, gata preparat, utilizat pentru protecția suporturilor pe bază de ciment (beton, mortar de ciment etc.).

- Accentuează culoarea naturală a materialului pe care se aplică și conferă o ușoară strălucire suprafeței.
- Este adecvat pentru utilizări în spații interioare și exterioare.

Domenii de aplicare

VS-W evidențiază culoarea naturală a materialului pe care se aplică și, totodată, protejează suprafețele de acțiunea poluanților. Este utilizat pentru aplicarea pe suprafețe pe bază de ciment, precum mortarele de ciment. Se aplică pe ziduri și pardoseli, în spații interioare și exterioare

Caracteristici tehnice

Culoare: transparent, după uscare

Densitate: 0,98 kg/l

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie complet uscat și lipsit de materiale friabile, praf, grăsimi, poluanți etc.

2. Aplicarea

VS-W se diluează cu apă la un raport de 1: 1 în volum și apoi aplicarea se face cu bidineaua sau trafaletul, în două straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea primului, după circa o oră, în funcție de condițiile atmosferice.

Consum

150-200 ml/m² per strat, în funcție de absorbanta suprafeței.

Ambalaj

Recipiente de 1,5 și 20 l.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs I, tip Y, este de 140g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat VS-W are un conținut maxim < 140 g/l COV.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro