



**SysFix**  
 Mixtura Stocabila la rece

## SysFix - Mixtură Asfaltică Stocabilă la Rece pentru reparații permanente în sezonul rece

### DESCRIEREA PRODUSULUI

SysFix este un conglomerat bituminos preparat la cald, alcătuit din agregate naturale concasate, bitum fluxat și aditiv.

SysFix oferă o serie de avantaje la lucrările de reparație a îmbrăcămintelor bituminoase și din beton prin aceea că:

- se poate lucra în sezonul rece ;
- se asigura confortul și siguranța circulației;

SysFix se livrează cu o granulometrie între 0 – 8 mm , se utilizează pentru gropile din covoarele asfaltice, pentru gropile cu o adâncime mai mare de 50 mm se aplică mixtura în straturi succesive de 50 mm.

SysFix se utilizează la executia lucrărilor de reparații în covoare asfaltice și suprafețe betonate, pe drumuri de clasa tehnică II-IV și pe străzi de categorie tehnică II-IV în sezonul rece, când nu se poate utiliza mixtura asfaltică preparata la cald.

SysFix se aplică pentru remedierea urmatoarelor degradari: gropi izolate, tasări locale, decupaje tehnice și reparații in carosabil.

SysFix nu are nevoie de aditivi speciali în timpul procesului de utilizare.

SysFix depozitarea se va face in conditii ferite de actiunea directa a soarelui si a ploii, caldura sau temperaturi scăzute produsul ramâne în condiții optime de utilizare până la temperaturi de – 10 °C.

SysFix este stocabilă vrac și are un timp de depozitare de până la doi ani.

SysFix nu necesită transport special de mixtură asfaltică fierbinte.

Cantitatea necesară : pentru 1 mp - 90 kg, la un strat de 40 – 50 mm.

### INSTRUCIUNI DE PUNERE ÎN OPERA

#### Etapa I

Se curată suprafața de resturi de asfalt, ciment, apă și alte impurități.




#### Etapa II

Suprafața nu necesită amorsare !

Se aplică uniform mixtura stocabilă la rece într-un strat uniform de maxim 50 mm.

Dacă defectul este mai adânc de 50 mm, după aplicarea primului strat acesta se compactează apoi se aplică următorul strat care să nu depășească 50 mm grosime.



#### Etapa III

După aplicarea ultimului strat de mixtură, verificați aplicația uniformă a acesteia pentru a permite o compactare finală bună. Se compactează suprafața și se poate deschide circulația.



### PROPRIETĂȚI

- Stocabilă vrac
- Prelucrabilă până la -10 °C
- Utilizabilă pe suprafețe cu beton și covoare asfaltice
- Livrare cu varietate granulometrică , 0-8 mm
- Livrare: vrac, big-bag, sac 25 kg, găleata 25 kg
- Proces de utilizare simplu și economic