

|   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
|  <p>Societatea comerciala<br/><b>PROTECT CHEMICAL</b><br/>Bucuresti</p> | <b>FISA TEHNICA</b>         | Cod: FT-PC-27        |
|   | <b>VOPSEA SUPERLAVABILA</b> | Ed./Rev.: 3/2        |
|   | <b>PENTRU INTERIOR</b>      | Data: Noiembrie 2010 |
|   | <b>IZOCOR VLI</b>           | Pag. 1/2             |

**DESCRIERE** **IZOCOR VLI** este o vopsea emulsionata pe baza de copolimer acril-stiren, pentru zugraveli mate ale peretilor si plafonelor, la interior.

**UTILIZARE**

- In scop decorativ si de protectie a suprafetelor exterioare, in domeniul constructiilor industriale sau civile;
- Peste beton, tencuiala, glet de ciment, caramida, gips-carton, ipsos, lemn si derivate din lemn, peste izolatii bituminoase si alte suporturi compatibile.

**AVANTAJE**

- Aderenta foarte buna la suport;
- Putere mare de acoperire;
- Rezistente fizico-mecanice foarte bune;
- Rezistenta la actiunea substantelor dezinfectante si a diverselor produse de curatenie.
- Aplicare usoara pe suprafete orizontale si verticale, este un produs tixotrop;
- Superlavabila, permite spalari succesive;
- Culoare de baza alb, se poate nuanța într-o gama variata de culori (compatibila cu majoritatea colorantilor pe baza de apa);
- Asigura protectia impotriva bacteriilor, mucegaiurilor si ciupercilor;
- Ecologica, diluabila cu apa, nu contine compusi organici volatili.

#### CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

| Caracteristici                      | U.M.  | Valoare  |
|-------------------------------------|-------|--|
| Aspect, culoare                     | -     | Lichid omogen, vascos, de culoare albă (nuantat la cerere) |
| Timp de uscare la suprafata la 23°C | ore   | max. 2   |
| Aspectul peliculei                  | -     | Peliculă continuă, netedă, mată, albă sau nuanțată         |
| Grosimea peliculei                  | mm    | min. 0,12  |
| Aderenta la suport                  | grad  | I  |
| Continut de substante nevolatile    | %     | 55 – 65  |
| Finețe de frecare                   | grad  | max. 50  |
| pH                                  | -     | 7 – 9  |
| Puterea de acoperire                | strat | I  |

#### INSTRUCTIUNI DE APLICARE

##### CONDITII DE MEDIU

- Temperatura de aplicare sa fie cuprinsa intre +10°C si +35°C;
- Umiditatea aerului max. 75%;
- Produsul se conditioneaza 24 de ore inainte aplicare in ambalajul propriu la temperatura de aplicare.

##### PREGATIREA SUPRAFETEI

Produsul **IZOCOR VLI** se aplică, pe un suport amorsat cu amorsă pentru vopsea lavabilă - **IZOCOR VLA**. Suprafața peste care s-a aplicat amorsa și pe care urmează să se aplice **IZOCOR VLI** trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau alte impurități. În cazul în care suportul este infestat cu microorganisme se recomandă decontaminarea acestuia înainte de aplicarea amorsei.

##### APLICARE

Se aplică pe suprafețe orizontale și verticale (este un produs tixotrop) cu pensula sau trafaletul, în 2 straturi, la interval de cca. 3 ore (la 23°C) de la aplicarea stratului anterior, dar numai după uscarea perfectă a acestuia. Înainte de aplicare se omogenizează bine în ambalajul propriu. Spălarea sculelor se face cu apă, imediat după încetarea lucrului.

**EXPLOATARE** Produsul **IZOCOR VLI**, la o umiditate relativa a aerului de 50±5% si o temperatura de 23°C, are timp de uscare la suprafata de cca 2 ore. Urmatorul strat de **IZOCOR VLI** se aplică după minim 3 ore de la aplicarea stratului precedent, dar nu înainte de a se verifica întărirea acestuia. Produsul peliculogen **IZOCOR VLI** atinge performanțele tehnice în cca. 24 de ore de la aplicare, perioadă în care se mențin condițiile de temperatură și umiditate impuse în timpul aplicării.

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
|  <p>Societatea comerciala<br/><b>PROTECT CHEMICAL</b><br/>Bucuresti</p> | <b>FISA TEHNICA</b>  | Cod: FT-PC-27        |
|   | <b>VOPSEA SUPERLAVABILA<br/>PENTRU INTERIOR<br/>IZOCOR VLI</b> | Ed./Rev.: 3/2        |
|   |  | Data: Noiembrie 2010 |
|   |  | Pag. 2/2             |

**CONSUM SPECIFIC** Cca. 180 g/m<sup>2</sup>/strat de pelicula, pe suporturi netede. Consumul depinde de gradul de finisare al suportului.

**AMBALARE** Produsul **IZOCOR VLI** se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, cu capacitatea maximă de 200 litri.

**DEPOZITARE** Produsul **IZOCOR VLI** se depozitează în locuri uscate special amenajate, ferite de îngheț, surse de căldură sau de radiațiile solare directe și intemperii, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C.

**GARANTIE** În condițiile de ambalare și depozitare menționate anterior, produsul **IZOCOR VLI** poate fi utilizat timp de 6 luni de la data fabricației.

În cazul depășirii termenului de garanție, produsul poate fi utilizat numai după efectuarea tuturor determinărilor de laborator conform STF-ului produsului, de către laboratorul producătorului sau de către un alt laborator autorizat.

Pus în opera ca parte a unui sistem decorativ sau de protecție anticorozivă împreună cu alte produse **IZOCOR** compatibile, produsul **IZOCOR VLI** are o durată de viață de cca. 3 ani, cu condiția respectării tehnologiei de punere în opera și exploatare.

Firma producătoare garantează lucrările numai în cazul în care protecția a fost executată de către aceasta sau a asigurat asistență tehnică la aplicarea materialelor. Totodată **nu își asumă răspunderea** asupra rezultatelor negative obținute, care se datoresc unor condiții locale necorespunzătoare de aplicare și utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.

Datele din această fișă exprimă stadiul actual al cunoștințelor firmei producătoare și au ca scop prezentarea informațiilor generale asupra produsului **IZOCOR VLI** și a utilizării lor.

**MĂSURI DE SECURITATE  
ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  
ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Produsul **IZOCOR VLI** nu este toxic sau inflamabil.

Produsul **IZOCOR VLI** gata de aplicare conține compusi organici volatili maxim 10 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane. Limita COV admisă: 30 g/l.

Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situații de urgență în vigoare, precum și cele cuprinse în fișa tehnică de securitate a produsului emisă de producător.

**STF** 27/2002

**SEDIU:** BUCUREȘTI, Str. Cercetătorilor, nr.6, sector 4  
**Telefoane:** 0722.620.865, 0726.121.670, 0722.357.036  
**Tel./Fax:** 021.492.02.05, 021.492.00.92  
**e-mail:** pchizocor@gmail.com, pch@k.ro  
**www.protectchemical.ro**