

Adesilex LC/R

Adeziv in dispersie apoasa, cu continut scazut de apa, fara solventi, cu priza rapida pentru lipirea pardoselilor din lemn

DOMENII DE APLICARE

Lipirea la interior a pardoselilor din lemn.

Exemple tipice de aplicare

ADESILEX LC/R se foloseste pentru lipirea:

- elementelor de parchet cu dimensiuni mici sau medii ($L \leq 500$ mm), a mozaicului, a placilor de pardoseala din orice tip de lemn

PE

- sape clasice pe baza de ciment;
- substraturi din lemn, panouri aglomerate din lemn;
- pardoseli cu sistem de incalzire incorporat;
- sape speciale tip **Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Adesilex LC/R este un adeziv pe baza de rasini sintetice in emulsie apoasa, cu continut mic de apa si cu intarire rapida. Este o pasta tixotropica, usor de intins cu o spatula si se poate furniza in doua culori: bej (C) sau maron (S).

Adesilex LC/R se intareste chiar si la o temperatura apropiata de cea a inghetului. Oricum insa, este obligatoriu sa se monteze la o temperatura de cel putin $+10^{\circ}\text{C}$.

Adesilex LC/R are o priza rapida, permitand ca pardoseala sa fie apta la trafic pietonal usor dupa 24 ore. Dupa evaporarea apei, **Adesilex LC/R** se transforma intr-un strat flexibil, cu o excelenta aderenca si putere de lipire, care rezista la miscarile inevitabile ale lemnului si la dilatarile termice ale substratului.

Adesilex LC/R are o buna rezistenta la umiditate.

Adesilex LC/R este rezistent la mucegaiuri si bacterii datorita aditivilor din continutul sau.

RECOMANDARI

- Pentru lipirea lamelelor de mari dimensiuni sau a lemnului foarte sensibil la umiditate, utilizati adezivi monocomponenti poliuretanici sau adezivi bicomponenti epoxi-poliuretanici cum ar fi **Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Lignobond, Ultrabond P902 2K**.
- Nu folositi adezivul in incaperi neincalzite; in anotimpul rece, camerele si suportul trebuie sa fie calde.

- Nu folositi adezivul pe sape anhidrice sau magnezice.
- Nu folositi adezivul pe sape neprotejate impotriva infiltratiilor ascensionale de umiditate (se interpune intotdeauna o hidroizolatie intre substrat si sapa).
- Nu folositi adezivul in camere care nu au montate usile si ferestrele.
- Nu folositi adezivul daca suportul nu este bine uscat sau daca umiditatea reziduala este mai mare decat cea prescrisa de producatorul de parchet (controlati umiditatea suportului in toata grosimea lui).

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Substraturile trebuie sa fie bine uscate, absorbante, plane, rezistente la compresiune si tractiune, fara fisuri, urme de praf, vopsea, ceara, uleiuri, rugina sau urme de gips.

Continutul de umiditate reziduala al suportului, trebuie sa fie mai mic decat cel indicat de producatorii de parchet. Controlati continutul de umiditate in toata grosimea suportului, cu ajutorul higrometrului cu carbura de calciu (carbid).

In cazul saelor flotante, care se toarna peste sape usoare (ex.: beton usor) precum si in cazul saelor turnate pe pamant, este obligatoriu sa se monteze mai intai o hidroizolatie cu rol de bariera de vaporii si mai apoi se toarna sapa.

Pentru repararea fisurilor, consolidarea saelor, realizarea unor sape de egalizare cu uscare ultra rapida sau corectarea diferentelor de nivel la o sapa fara planeitate, consultati catalogul MAPEI, la sectiunea pregatirea substratului sau contactati Serviciul de asistenta tehnica.

Aplicarea adezivului

Inainte de utilizare, amestecati si omogenizati bine **Adesilex LC/R** in galeata. Orice pelicula de pe suprafata produsului se indeparteaza.

Aplicati **Adesilex LC/R** pe suport cu spatula dintata MAPEI, pentru lemn. Timpul deschis (open time) al lui **Adesilex LC/R** este de cca. 30 minute, in conditii normale de temperatura si umiditate.

Tineti cont de acest lucru si in ceea ce priveste suprafata pe care se intinde adezivul.

Daca adezivul aplicat pe suport a format la suprafata o pelicula neaderenta, se indeparteaza si se inlocuieste.

Temperatura ambientala si a suportului trebuie sa fie mai mare de +10°C.

Montarea parchetului

Parchetul trebuie depozitat in spatii ferite de intemperii, uscate, fara condens de vapori si trebuie izolat fata de sol.

Inainte de montare, verificati daca umiditatea lemnului este cea prescrisa de producator si in echilibru cu cea a ambientului.

Parchetul se preseaza bine in stratul de **Adesilex LC/R** pentru a avea un bun contact cu adezivul.

Nu montati niciodata parchetul pana la pereti, lasati un rost perimetral de cca. 1 cm intre parchet si pereti sau intre parchet si eventualii stalpi ai camerei. Nu lipiti niciodata intre ele, marginile lamelelor de parchet.
(Respectati recomandarile de montaj a producatorului de parchet).

APT PENTRU TRAFIC PIETONAL USOR

Pardoselile sunt apte pentru trafic usor dupa 24 ore.

Finisarea parchetului

Asigurati-vă ca lemnul a ajuns la o stabilitate dimensionala optima iar adezivul este complet uscat. Asteptati minim 10 zile.

Curatarea

Sculele si petele de **Adesilex LC/R** se curata cu apa, cat adezivul este proaspăt. Dupa intarire se indeparteaza doar mecanic, cu acetona, alcool, sau cu decapant **Pulicol**.

CONSUM

Depinde de tipul de substrat si variaza intre 800-1000 g/m², aplicat cu spatula MAPEI, pentru lemn.

AMBALAJ

Adesilex LC/R este disponibil la galeti de 20 sau 12 kg in culorile: deschis/ bej (**Adesilex LC/R-C**) sau inchis/ maro (**Adesilex LC/R-S**).

DEPOZITARE

Adesilex LC/R depozitat in ambalaj original, pastrat in locuri uscate si ventilate, este stabil timp de 24 luni.

N.B.: Se va feri de inghet, atat pe durata transportului, cat si a depozitarii. Se va evita expunerea prelungita la temperaturi mai mici de 0°C.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI PUNEREA IN OPERA

Adesilex LC/R conform actualei clasificari Europene nu este considerat un produs periculos. Oricum la aplicare se recomanda folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie si se vor lua masurile uzuale cu privire la manipularea produselor chimice.

Pentru informatii suplimentare privind utilizarea in siguranta a produsului consultati Fisa tehnica de siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intionarea sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE (valori tipice)	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:	Adesilex LC/R
Tip:	pasta densa
Culoari:	deschis/ bej sau inchis/ maron
Greutate specifica (g/cm ³):	1.25
pH:	6.5
Corp solid (%):	68
Vascozitate Brookfield (mPa.s):	230.000 (# 7 – rpm 5)
Depozitare:	24 luni in ambalajul original. A se feri de inghet.
Clasificare de pericol dupa directiva CE 1999/45:	niciuna. Inainte de folosire consultati paragraful "Instructiunile de siguranta la prepararea si aplicarea produsului", informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Siguranta a produsului. Inainte de utilizare cititi toate instructiunile de folosire.
Incadrare vamala:	3506 91 00
DATE DESPRE APPLICARE (la +23⁰C si 50% U.R.):	
Temperatura de aplicare permisa:	de la +10 ⁰ C la +30 ⁰ C
Timp deschis (open time):	30 minute
Timp de corectie (rearanjare piese lipite):	aprox. 30 minute
Apt pentru trafic pietonal usor:	dupa 24 ore
Finisare parchet:	dupa cel putin 10 zile
CARACTERISTICI TEHNICE FINALE:	
Aderenta lemn-beton (EN 14293) (N/mm ²): dupa 28 zile:	>3.0 (cedeaza betonul)
Aderenta la forfecare (EN 14293) (N/mm ²): - dupa 3 zile: - dupa 7 zile la +23 ⁰ C +20 zile la +40 ⁰ C +1 zi la 23 ⁰ C:	4 5
Pardoseala cu sistem de incalzire incorporat:	adecvat
Rezistenta la umiditate:	buna
Rezistenta la imbatranire:	excelenta
Rezistenta la temperatura:	buna
Flexibilitate:	excelenta

Actualizare Octombrie 2010 dupa: **vezi Fisa originala GB. 273-3-2009**

Click pentru fisa in engleza:

http://www.mapei.com/public/COM/products/273_adesilex%20lc-r_gb.pdf