

## Ultracoat Premium Base

- FIRE RESISTANT PROTECTION SYSTEM -

**Grund bicomponent, pe baza de apa, cu mare putere de acoperire si izolare, utilizat in ciclul de finisare a parchetului cu lacurile pe baza de apa din linia Ultracoat, cu emisie foarte mica de substante organice volatile, fara NMP**

### DOMENII DE APLICARE

Pregatirea pardoselilor din lemn masiv, parchet prefinisat, parchet stratificat sau parchet care se va reconditiona, in vederea aplicarii finisajului final cu lacuri pe baza de apa.

### CARACTERISTICI TEHNICE

**Ultracoat Premim Base** este un grund bicomponent pe baza de apa, caracterizat prin mare putere de izolare, o acoperire optima, slefuire foarte buna si aplicare usoara. Minimizeaza problemele legate de patare, la aplicare. Grundul **Ultracoat Premim Base** a fost dezvoltat pentru a intensifica tonalitatea culorilor lemnului fara a cauza aparitia sau variatii nedorite de culoare, in special la speciile de lemn bogate in tanin sau alte extracte (stejar, teak etc). De aceea, este recomandat pentru a fi utilizat pentru specii de lemn dificile, care la grunduire, se pot innegri sau inrosi.

Grundul **Ultracoat Premim Base** are un continut ridicat de corp solid dupa intarire, de aceea permite realizarea, in functie de destinatia de utilizare a pardoselii, a unui ciclul de finisare cu un singur strat de lac **Ultracoat** -mono sau bicomponent.

Grundul **Ultracoat Premim Base** nu are solventi si NMP (N-metil-2-pirolidona) si este un produs cu o emisie foarte mica de substante organice volatile (VOC).

### RECOMANDARI

- Nu folositi **Ultracoat Premim Base** la temperaturi mai mici de +10°C.
- Nu utilizati produsul la spatii de exterior.
- Inainte de utilizare, aclimatizati produsul la temperatura camerei sau spatiului de lucru.
- Pentru aplicare folositi doar recipiente si unelte curate.
- Conditiiile de mediu ambiental si continutul de umiditate a lemnului, la momentul in care se lucreaza, trebuie sa fie cele prevazute de normele si standardele in vigoare.
- Nu puneti inapoi in ambalajul original resturi de produs ramas nefolosit.
- Daca se lucreaza la temperaturi mari, pe timp de vara, este recomandat intotdeauna, sa diluati produsul cu pana la 10% apa in lipsa agentului **Ultracoat EL**.

### MOD DE APLICARE

#### Pregatirea suportului

Slefuiti pardoseala din lemn cu hartie abraziva cu granulatie mare si apoi medie, dupa care aspirati tot praful. Rosturile, fisurile si neregularitatile de suprafata ale

parchetului se chituiesc cu unul din chiturile **Ultracoat Aqua Plus** sau **Ultracoat Binder**, conform instructiunilor din fisele tehnice. Dupa slefuire, aspirati bine praful si aplicati un strat de grund **Ultracoat Premium Base** cu pensula sau cu rola (**Ultracoat Roller Plus**). Este posibil sa aplicati un alt strat de grund, **Ultracoat Premim Base** sau de lac pe baza de apa **Ultracoat**, fara a slefui suprafata, dupa un timp de minim 2 ore si in maxim 5 ore de la aplicarea grundului. In alternativa, dupa aplicarea grundului se asteapta 12 ore, se slefuieste suprafata cu plasa **Ultracoat SR 180/220**, se aspira bine praful si se aplica cu pensula sau rola (**Ultracoat Roller Plus**) un strat de lac pe baza de apa din gama **Ultracoat**.

**Pentru ciclurile de finisare, urmati instructiunile din fisele tehnice ale produselor.**

#### Prepararea produsului

Amestecati cu atentie cele doua componente care compun grundul, pana la omogenizarea completa. Amestecul rezultat se poate dilua cu pana la 10% cu apa curata, in lipsa agentului de incetinire a evaporarii apei si crestere a lucrabilitatii **Ultracoat EL** (Directiva 2004/42/EC).

Dupa prepararea componentelor, amestecul se va lasa 10 minute in repaos, apoi se va putea utiliza. Amestecul de grund preparat, trebuie utilizat in timp de pana la 2 ore.

#### Aplicarea produsului

Aplicati **Ultracoat Premim Base** cu pensula sau cu rola (**Ultracoat Roller Plus**).

Pentru aplicare prin pulverizare, amestecul se dilueaza, daca este necesar, cu pana la maxim 10% apa.

#### Curatare

Curatarea uneltelor si a recipientelor de lucru, de urmele sau reziduurile de grund **Ultracoat Premim Base** se face, cat produsul este proapat, cu apa. O data intarit, produsul se poate indeparta doar mecanic.

#### CONSUM

80-100 gr/m<sup>2</sup> pe strat.

#### AMBALAJ

Set (A+B) de 6 litri.

A se feri de inghet. Pentru transport pe timp friguros, utilizati vehicule cu temperatura controlata.

## DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original, sigilat si depozitat in spatiu uscat, de la data inscriptionata pe ambalaj.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

**Ultracoat Premim Base** partea A nu este considerata un produs periculos conform normele si standardelor in vigoare. **Ultracoat Premim Base** partea B este iritanta pentru caile respiratorii si poate provoca sensibilitate in contact cu pielea. La aplicarea produsului, se recomanda folosirea hainelor, manusilor si ochelarilor de protectie si se va asigura ventilarea continua a locului de lucru. In caz de contact cu ochii sau pielea, spalati imediat, din abundenta cu apa curata si consultati un medic. Produsul este periculos pentru organismele acvatice. Nu aruncati resturile de produs sau ambalajele in mediu.

Pentru informatii suplimentare si complete, cu privire la utilizarea produsului in siguranta, va rugam sa consultati Fisa tehnica de Siguranta.

## PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

**Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## GREEN INNOVATION – Marcajul semnifica implicarea noastra in protejarea mediului.

Mapei ajuta proiectantii si constructorii, in dezvoltarea de proiecte inovatoare, certificate LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), in conformitate cu U.S. Green Building Council.

## ATENTIONARI

*Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.*

<b>DATE TEHNICE (valori caracteristice)</b>		
<b>DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:</b>	<b>Ultracoat Premium Base</b>	
	<b>Comp. A</b>	<b>Comp. B</b>
Tip:	lichid	lichid
Culoare:	alb laptos	transparent
Densitate (g/cm <sup>3</sup> ):	1,030	1,075
<b>DATE DESPRE APLICARE la +23 °C si 50 % U.R.:</b>		
Durata amestecului:	2 ore	
Raportul de amestec:	comp. A : comp. B = 5 : 1 (in volum)	
Diluarea maxima acceptata (Dir. 2004/42/CE):	10% cu apa sau Ultracoat EL	
Timp de asteptare pana la slefuire:	dupa 12 ore	
Timp pentru lacuire fara slefuire:	dupa 2 ore si pana in 5 ore	
Clasificarea de reactie la foc:	<b>Bfl s1 – Cfl s1</b>	

Actualizare dupa: **vezi Fisa originala GB. 4620-10-2012**