

Ultracoat Oil

Ulei monocomponent, cu uscare naturala, pentru finisarea si protectia pardoselilor din lemn

DOMENII DE APLICARE

Tratament pentru protectia pardoselilor din lemn, in spatii rezidentiale interioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Ultracoat Oil este un ulei cu uscare naturala, fara solventi, pentru finisarea si protectia pardoselilor din lemn, inclusiv parchet.

Ultracoat Oil confera parchetului tratat o culoare calda, intensifica fibra si culoarea lemnului si lasa aspectul rustic nealterat.

RECOMANDARI

- Nu folositi **Ultracoat Oil** la temperaturi mai mici de +10°C.
- Nu utilizati produsul la spatii exterioare.
- Pentru aplicare folositi doar recipiente si unelte curate.
- Conditiiile ambientale si continutul de umiditate a lemnului la momentul montajului, trebuie sa fie cele prevazute de normele si standardele in vigoare.
- Nu puneti inapoi in ambalajul original resturi de produs ramas nefolosit.

MOD DE APLICARE

Pregatirea suportului

Slefuiti parchetul cu hartie abraziva cu granulatie mare sau medie, apoi aspirati bine praful. Fisurile, rosturile si defectele de suprafata ale parchetului se chituiesc cu unul din chiturile **Ultracoat Aqua Plus** sau **Ultracoat Binder**.

Dupa cca. 60 minute de la aplicarea chitului, se slefuieste pardoseala, utilizand abrazive adevarate, finalizand slefuirea cu abrazive cu granulatie 120 si se aspira bine praful rezultat.

Aplicarea uleiului

Ultracoat Oil este un produs gata de utilizare. Produsul se agita bine inainte de utilizare.

Ultracoat Oil se aplica intr-un singur strat cu rolă cu par scurt - **Ultracoat Roller** sau cu spatula de inox - **Ultracoat Steel Spatula**.

In particular, cand se trateaza suprafete absorbante, pe care uleiul se absoarbe rapid, se aplica un al doilea strat, dupa aproximativ 20 minute sau mai precis imediat dupa ce primul strat de ulei s-a uscat.

In maxim 60 minute de la aplicare stratului final, se curata excesul de ulei cu un textil de bumbac aplicata pe padul alb **Ultracoat Pad**, atasat la o masina monodisc.

Dupa 16 ore de la aplicare si uscarea uleiului, se slefuieste pardoseala cu masina monodisc folosind padul negru **Ultracoat Pad** si se aspira bine suprafata.

Ciclul de finisare a uleierii se incheie obligatoriu, prin aplicarea a doua straturi de sigilant **Ultracoat Oil Care**, cu un interval de 30 minute intre straturi.

Aplicarea sigilantului se face cu aplicatorul cu laveta de bumbac sau cu masina monodisc prevazuta cu pad alb si un textil de bumbac.

Curatare

Curatarea uneltelor si a recipientelor de lucru, de urmele sau reziduurile de ulei **Ultracoat Oil** se face, cat produsul este proapat, cu apa.

CONSUM

Suprafete absorbante: 150 gr/m².
Suprafete putin absorbante: 70 gr/m².

AMBALAJ

Bidoane metalice de 2,5 litri.

DEPOZITARE

24 luni in ambalajul original, sigilat si depozitat in spatiu uscat. Dupa ce a fost deschis, produsul formeaza la suprafata o pelicula subtire ce devine dura cu trecerea timpului.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Ultracoat Oil nu este considerata un produs periculos conform normelor si standardelor in vigoare. Se recomanda insa folosirea manusilor si ochelarilor de protectie, si precautia uuala in manipularea produselor chimice. Materialele utilizate la aplicarea uleiului cum ar fi paduri, lavete de bumbac etc., se pot autoaprinde cateva ore mai tarziu. Pentru a evita riscul de incendiu, toate deseurile contaminate si produsele rezultante in urma aplicarii uleiului se depoziteaza intr-un recipient metalic care se inchide etans sau se scufunda intr-un recipient cu apa. Materialele contaminate cu ulei si reziduurile se depoziteaza in spatiu exterioare si nu in spatiu de lucru. Pentru informatii suplimentare si complete, cu privire la utilizarea produsului in siguranta, va rugam sa consultati Fisa tehnica de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

GREEN INNOVATION – Marcajul semnifica implicarea noastră în protejarea mediului.

Mapei ajuta proiectantii si constructorii, in dezvoltarea de proiecte inovatoare, certificate LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), in conformitate cu U.S. Green Building Council.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intenteaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

| DATE TEHNICE (valori caracteristice) | |
|--|----------------------|
| DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI: | Ultracoat Oil |
| Tip: | lichid |
| Culoare: | inchisa |
| Densitate (g/cm ³): | 0,85 |
| GISCODE: | Ö 10 |
| VOC: | 30 g/ litru |
| DATE DESPRE APlicare la +23 °C si 50 % U.R. | |
| Timp minim de asteptare intre stratul 1 si 2: | 20 minute |
| Timp minim de asteptare pana la slefuire cu pad alb: | 60 minute |
| Timp minim de uscare pana la sigilarea finala cu Ultracoat Oil Care: | minim 16 ore |

Actualizare dupa: **vezi Fisa originala GB. 4611-1-2014**