

Mapescreed 704

Aditiv acrilic special, plastifiant si reducator de apa, pentru sape pe baza de ciment si sape cu sistem de incalzire sau racire incorporat

DOMENII DE APLICARE

Pentru prepararea de sape cu aplicare la interior sau exterior, inclusiv sape cu sisteme de incalzire sau racire incorporate, pretabile pentru montajul de placi ceramice, piatra naturala, parchet, pardoseli elastice, mocheta etc.

Exemple tipice de utilizare

La sape cu intarire rapida, cu sistem de incalzire sau racire incorporat, pentru reducerea timpului de asteptare inaintea punerii in functiune pentru prima data a acestor sisteme, inainte de montajul placilor ceramice, a pietrei naturale, finisajelor elastice si textile, parchetului etc. (inaintea aplicarii pardoselilor sensibile la umiditate, verificati intotdeauna nivelul de umiditate reziduala – U.R. cu un higrometru cu carbid).

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapescreed 704 este o solutie apoasa pe baza de polimeri acrilici (fara formaldehida) dezvoltata in laboratoarele MAPEI. Cand produsul este folosit in realizarea de sape traditionale (aggregate - ciment - apa) in procent de 1-1,5% din greutatea cimentului, ii imbunatateste plasticitatea si lucrabilitatea, reduce porozitatea si contractiile hidrometrice, accelereaza si imbunatateste rezistenta mecanica, creste conductivitatea termica si permite primului ciclu de incalzire sa fie complet (conform EN 1264-4 : 2003) dupa numai 15 zile.

Produsul este foarte usor de folosit, ceea ce-l face pretabil la folosirea in sistemele de productie mecanic- computerizata, cum ar fi sisteme moderne de silozuri fixe sau pe camioane cu ciment.

RECOMANDARI

- Nu adaugati **Mapescreed 704** in mortare pe baza de var sau ipsos.
- Nu adaugati in lianti hidraulici speciali, cum ar fi **Mapecem** sau **Topcem**.
- Protejati sapa impotriva vantului, expunerii directe la soare, a apei inghetate, a ploii etc. in primele 24-48 ore de la turnare.
- Verificati si corectati dozajul de **Mapescreed 704** si toate componente ale amestecului.
- Protejati ambalajele de **Mapescreed 704** de inghet.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Asigurati-va ca sistemul de incalzire a fost instalat conform specificatiilor producatorului.
Asigurati-va ca a fost aplicata o bariera de vaporii eficiente inainte de montarea sistemului de incalzire.

Compozitia recomandata a amestecului

- CEM II/A-LL 32,5 R: 220 kg.
- Aggregate cu granulatie 0-6 mm: ~ 1750 kg (~1 m³).
- **Mapescreed 704:** 3 kg (1,4%).
- Apa: 130-140 kg pentru agregat uscat.

Mapescreed 704



Montarea sistemului de incalzire prin pardoseala



Dozare
Mapescreed 704 la
prepararea mecanizata
a sapelor

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistenta:	lichid
Culoare:	chihlimbar
Densitate conform ISO 758 (g/cm³):	1,04 ± 0,02 la +20°C
Actiune principala:	cresterea lucrabilitatii si/sau reducerea cantitatii de apa de amestec
Clasificare conform EN 934-2:	agent superplastifiant, reducator de apa, de inalta eficienta conform tabelelor 3.1 si 3.2
Clasificare conform ASTM C494:	tip F
Continut cloruri solubile conform EN 480-10 (%):	< 0,1 (absente conform EN 934-2)
Continut alcali (echivalent Na₂O) conform EN 480-12 (%):	< 2,0
pH conform ISO 4316:	7,0 ± 1

PERFORMANTE FINALE

Rezistenta la compresiune/intindere (EN 13892) (N/mm²):	>14 / > 3 (dupa 7 zile) >20 / > 5 (dupa 28 zile)
Apt pentru trafic pietonal usor:	12 ore
Timp de asteptare inainte de pornirea sistemului de incalzire:	15 zile
Durata de viata a amestecului:	~ 60 minute
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5°C la +35°C

Datele mentionate in aceasta fisa se refera la sapele realizate conform raportului de amestec mentionat anterior, intarit in conditii standard de laborator cu o grosime de 4-5 cm (sape normale) si 6-7 cm (sape cu sistem de incalzire/racire incorporat).

Raportul de amestec poate varia după cum este indicat mai jos, în funcție de performanța finală cerută.

- Ciment: de la 220-240 kg de ciment cu 1 m³ agregate (sort 0-6 mm).
- 120-160 kg de apă pentru agregate uscate.
- 1-1,5% de **Mapescreed 704**.

SAPE CU SISTEM DE INCALZIRE / RACIRE

(grosimi de la 35 la 60 mm)

Prepararea amestecului

Amestecati cu grijă cimentul, agregatele (0-6 mm diametru), apă și **Mapescreed 704** într-un malaxor de ciment pentru aproximativ 2 minute.

Turnați, compactați și presați amestecul cât mai repede posibil, întotdeauna în maxim o ora de la începutul preparării. Dozajul de apă trebuie urmat foarte atent. Cantitatea de apă adăugată trebuie să confere amestecului o consistență de "pământ umed" care, prin presare, trebuie compactat până la obținerea unei suprafețe netede și coeziive, fără urme de apă pe suprafață.

Amestecul trebuie preparat cu una din urmatoarele dispozitive:

- malaxor orizontal cu ax spiralat ;
- malaxor de santier;
- mixer cu s nec;
- CIFA (camion cu amestecator de ciment);
- pompa automatică de presiune.

Nu recomandăm amestecarea manuală cu lopata. Aceasta metodă nu garantează dispersia corectă a aditivului

Mapescreed 704 și va fi nevoie de mai multă apă pentru a ajunge la consistența dorită.

Sapa rezultată trebuie să aibă o grosime suficientă în conformitate cu scopul final al turnării și trebuie armată cu o plasă metalică potrivită sau cu fibre structurale polimerice (Mapefibre ST 24).

Aplicarea amestecului

Sapele se toarnă prin instalarea de martori pentru a obține grosimea dorită, următoare de turnarea amestecului, presarea usoara a acestuia și apoi traversarea suprafeței cu un dreptar pentru un finisaj mai bun.

Grosimea sapei trebuie să fie de cel puțin 3 cm (în conformitate cu EN 1264-4 : 2003) și armată cu plasă metalică din sarma zincată cu grosime de cel puțin 2 mm și dimensiunea ochiurilor de 50x50 mm.

În locul plasei metalice se pot îngloba în amestec 3 kg/m³ de **Mapefibre ST 24**, fibre structurale polimerice. De asemenea, recomandăm instalarea de materiale izolatoare în grosime de aprox.1 cm (carton, polistiren, plută etc.) de-a lungul perimetrelui camerei și în jurul stalpilor din camera.

Rosturile de construcție trebuie realizate numai după aplicarea amorsei de aderență realizată după urmatoarea reteta:

Planicrete: 1 parte în greutate.

Apă: 1 parte în greutate.

Ciment: 3 parti în greutate.

Aplicati amorsa pe suprafața suportului înainte de turnarea sapei (proaspăt pe proaspăt) pentru a garanta o buna aderență la suport.

Masurarea nivelului de umiditate

Masurarea umidității reziduale se poate face cu orice hidrometru electric standard sau cu unul cu carbidi.

Curătarea

Sculele pot fi curătate cu apă.

CONSUMUL

1-1,5 kg pentru fiecare 100 kg ciment din sapa.

AMBALARE

Mapescreed 704 este disponibil în vrac, cisterne de 1000 litri, butoaie de 200 litri și bidoane de 10 și 25 kg.

DEPOZITARE

Mapescreed 704 poate fi depozitat până la 12 luni în containere sigilate protejate de inghet.

Dacă este expus direct la razele soarelui, culoarea produsului se poate schimba fără să îl fie afectate caracteristicile de performanță.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARAREA SI PUNEREA ÎN OPERA

Mapescreed 704 nu este considerat periculos în conformitate cu normele curente și orientările privind clasificarea amestecurilor. În timpul aplicării se recomandă folosirea mănușilor și ochelarilor de protecție și luarea măsurilor de protecție pentru manevrarea produselor chimice.

Pentru informații complete referitoare la utilizarea produsului nostru în condiții de siguranță, va ruga să consultați ultima versiune a Fisei de Siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, desigur căorespund celei mai bune experiente a noastră se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlatura orice indoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-si asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va ruga să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fisei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.com



Compactarea amestecului de sapa obținut cu **Mapescreed 704**



Elicopterizarea - finisarea sapei

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro și www.mapei.com

Mapescreed
704

3333-11-2015 (RO)

Orice reprodusere a textelor, fotografilor sau ilustratiilor publicate
este interzisa si intră sub incinta legală.