

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

ADESILEX LP

ADEZIV POLICLOROPRENIC IN SOLVENTI CU APLICARE PE SUPORT SI PE FINISAJ

DOMENII DE APLICARE

Adeziv cu priza imediata, de uz general pentru lipirea:

- lipirea imbracamintilor de pardoseli sau de pereti, din cauciuc;
- lipirea imbracamintilor de pardoseli sau de pereti din PVC;
- linoleum;
- pluta;
- lipirea imbracamintilor de pardoseli sau de pereti neabsorbante pe suprafete suport neabsorbante;
- laminate din plastic pe lemn, metal sau ciment.

Exemple tipice de aplicare

Adesilex LP se foloseste pentru lipirea:

- lipirea imbracamintilor de pardoseli sau de pereti, din cauciuc cand se impune o priza imediata;
- lipirea plintelor si a profilelor speciale din cauciuc sau PVC;
- lipirea imbracamintilor de pardoseli sau pereti din linoleum cu suport din iuta sintetica sau pluta tratata cand se impune priza imediata a adezivului

PE

- pereti, pardoseli, tavane cu tencuiala din ciment;
- lemn, aglomerate din lemn, panouri de fibrociment, ipsos, placi de gips carton si foi de metal.

Se mai utilizeaza si pentru lipirea:

- laminatelor din plastic pe lemn, metal, ciment etc.;
- profilelor si membranelor din cauciuc, lemn, metal sau beton;
- fier, aliaje usoare, piele, textile, lemn pe lemn sau pe toate suporturile utilizate in mod normal in constructii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Adesilex LP este un adeziv cu dubla aplicare, pe baza de cauciuc policloroprenic in solutie de solvent.

Adesilex LP are o vascozitate mica si priza imediata.

Adesilex LP dupa ce a facut priza are o aderenta si o elasticitate ridicata.

Rezistentă la temperatura și îmbătrânire este optimă.

RECOMANDARI

- Nu folosiți **Adesilex LP** pentru lipirea spumelor sau altor materiale nerevizibile la solvenții conținuți în adeziv (în cazul unor dubii, se va face o probă în prealabil).
- Folosiți **Ultrabond Aqua-Contact** pentru lipirea polistirenului sau spumei de polistiren când se cere o lipire imediată.
- Nu lipiți finisajul înainte ca solventul conținut în **Adesilex LP** să se evapore complet.
- Instalarea se va face în limita timpului prestabilit.
- Nu utilizați pe suporturi umede sau cu infiltrații de umiditate prin capilaritate.
- Nu folosiți **Adesilex LP** pe suporturi vopsite.

MODUL DE APLICARE

Pregătirea substratului

Substraturile trebuie să fie uscate uniform, plane, rezistente la compresiune și tracțiune, fără praf, vopsea, ceara, uleiuri, rugina, urme de ipsos și alte produse care pot dauna aderenței și să nu prezinte fisuri. Controlați conținutul de umiditate în toată grosimea suportului cu ajutorul higrometrului electronic sau cu ajutorul higrometrului cu carbura de calciu, ținând cont că cel electronic furnizează valori aproximative. Este esențial să se verifice dacă există infiltrații de umiditate prin capilaritate. Conținutul maxim de umiditate trebuie să fie cel prescris: pentru substraturi de ciment maxim 2,5-3% iar pentru cele pe baza de ipsos sau cele anhidride maxim 0,5%. Sapele flotante aplicate peste straturi de izolație sau direct pe sol trebuie turnate peste o barieră de vapori, pentru a evita apariția infiltrațiilor de umiditate prin capilaritate. Dacă este necesară repararea fisurilor sau microfisurilor din suport, consolidarea sapelor, turnarea de sape cu uscare rapidă sau nivelarea substraturilor neuniforme, consultați catalogul de produse MAPEI sau apălați la Serviciul Tehnic.

Aclimatizarea

Înainte de a începe instalarea, verificați dacă imbracamintile de pereti și pardoseli, adezivul și substratul sunt acclimatizate la temperatura recomandată. Finisajul trebuie dezambalat cu câteva ore înainte de aplicarea pentru acclimatizare și eliminarea tensiunilor datorate ambalării.

Aplicarea adezivului

Adesilex LP se aplică uniform cu o spatula dintată fină (MAPEI no. 1) atât pe suport cât și pe spattele imbracamintilor. Suporturile foarte absorbante pot necesita aplicarea unui strat de amorsa.

Instalarea imbracamintilor

Urmati instructiunile producatorului de finisaje in ceea ce priveste tehnica de aplicare.

Aplicati finisajul dupa completa evaporare a solventului 10-20 minute la + 23°C (nu asteptati insa prea mult timp): timpul optim se determina cu usurinta in practica, asteptand momentul in care la atingere cu mana adezivul este inca lipicios, dar nu se intinde si se ia pe degete (maximum 3 ore).

Instalati cu grija imbracamintea de perete sau pardoseala: erorile de lipire nu se mai pot remedia datorita prizei imediate a adezivului. Presati suprafata finisajului lipit cu un rol metalic sau o spatula din lemn (sau similar).

Curatarea

Adesilex LP se curata cat este proaspat de pe scule si imbracaminte cu **Diluant pentru adezivi**. Cand se usuca, se curata mecanic sau cu **Pulicol 2000**.

CONSUMUL

Cu spatula MAPEI nr.1: cca. 350 g/m².

AMBALAREA

Adesilex LP este disponibil in recipienti de 1, 5 si 10kg.

DEPOZITARE

Adesilex LP este inflamabil.

Trebuie luate precautiile cerute de lege impotriva incendiilor. In conditii normale si in ambalajele originale inchise, **Adesilex LP** este stabil timp de 12 luni.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Adesilex LP este iritant si inflamabil. Inhalarea vaporilor poate provoca ameteli si somnolenta. Pastarati distanta fata de surse de aprindere si asigurati o buna ventilatie la locul de lucru.

In caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apa din belsug si consultati un medic.

In caz de contact cu pielea, clatiti imediat cu apa si sapun.

In caz de inghitire, nu va fortati sa vomati. Consultati un medic imediat. In caz de inhalare, aerisiti bine incaperea si consultati un medic.

Adesilex LP este periculos pentru organismele acvatice- evitati sa aruncati deseurile in natura.

Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:	
Consistenta:	lichid vascos
Culoare:	bej
Densitate (g/cm ³):	0,9
Vascozitate Brookfield (mPa s):	2800 (rotor 3 –20 rpm)
Continut corp solid (%):	23
Nocivitate dupa CEE 88/379 :	iritant si inflamabil, periculos pentru mediu Inainte de utilizare consultati paragraful "Instructiuni de siguranta la preparare si aplicare" precum si informatiile de pe ambalaj si Fisa de Siguranta
DATE DESPRE APLICARE la +23 ⁰ C si 50% U.R.):	
Temperatura de aplicare permisa:	de la +10 la +35 ⁰ C
Timp de uscare inainte de aplicarea imbracamintilor:	10-20 minute la +23 ⁰ C
Timp deschis:	max. 5 ore
Apt pentru trafic pietona usor si pentru folosinta:	imediat
PERFORMANTE FINALE:	
Rezistenta la umiditate:	excelenta
Rezistenta la imbatranire:	excelenta
Test de aderenta PEEL 90 ⁰ In conformitate cu norma EN 137 (N/mm ²): - PVC omogen:	1,8
Rezistenta la traficul scaunelor cu rotile in conformitate cu norma DIN 68131:	rezista

Fisa dupa: (IT) 243-1-2012