

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

Eco Prim PU 1K Turbo

Rasina poliuretanica monocomponenta, cu uscare rapida, fara solventi, cu emisie foarte mica de substante organice volatile (VOC), cu intarire in prezenta umiditatii, pentru hidroizolarea si consolidarea saelor pe baza de ciment

GEV EMICODE EC 1R Plus

DOMENII DE APLICARE

- Consolidarea suprafetei saelor si tratament anti-praf pentru sae clasice pe baza de ciment, anhidride si chiar cu sistem de incalzire incorporat.
- Hidroizolarea saelor pe baza de ciment cu umiditate reziduala mai mare decat nivelul recomandat la montajul parchetului. **Eco Prim PU 1K Turbo** poate fi aplicat pe suporturi avand umiditate de pana la 6% CM (masurata cu higrometru cu carbidi – UNI 10329) sau umiditatea relative pana la 92% U.R. intr-un strat sau 98% pentru doua straturi (masurata in test de santier – ASTM F2170 - BS8203).

Exemple tipice de utilizare

- Consolidarea saelor din ciment, cu consistenta slaba si/sau cu rezistente mecanice scazute.
- Material de hidroizolare (bariera de vaporii), inainte de montajul parchetului, blocand vaporii de apa ca urmare a umiditatii reziduale crescute din masa sapei.
- Tratament antipraf, aplicat pe sae pe baza de ciment sau sae anhidride cu suprafata friabila si inconsistenta.
- Amorsarea suprafetelor inainte de montarea parchetului cu adezivi MAPEI pe baza de rasini reactive. **Eco Prim PU 1K Turbo** poate fi de asemenea utilizat ca amorsa pe:
 - panouri din OSB;
 - suprafete placate cu dale;
 - placi ceramice;
 - urme de adezivi vechi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Eco Prim PU 1K Turbo este o rasina poliuretanica monocomponenta, ce se intareste in prezenta umiditatii din atmosfera si din sapa.

Eco Prim PU 1K Turbo se caracterizeaza prin intarire rapida, aceasta inseamna ca pe suprafata tratata se poate circula repede, permitand desfasurarea ulterioarelor lucrari de montare rapida a parchetului (dupa cca. 2 ore in conditi normale de temperatura si umiditate).

Eco Prim PU 1K Turbo nu contine solventi, de aceea nu este inflamabila si este inodora.

Eco Prim PU 1K Turbo are o foarte mica emisie de substante organice volatile (EMICODE EC1 R Plus).

Absenta totala a solventilor, face ca rasina **Eco Prim PU 1K Turbo** sa fie un produs adevarat pentru utilizarea in santele situate in imediata apropiere a spatiilor locuite (ex. apartamente, scoli, birouri).

Dupa aplicarea si intarirea rapida a rasinii, stratul suport tratat cu **Eco Prim PU 1K Turbo** devine consistent, dur si rezistent la abraziune.

RECOMANDARI

- Nu diluati **Eco Prim PU 1K Turbo** cu apa sau cu solventi.
- Nu folositi **Eco Prim PU 1K Turbo** pe suprafete suport pe care balteste apa sau care au suprafata umeda datorita infiltratiilor de umiditate prin capilaritate.
- Cand pe suportul tratat cu rasina **Eco Prim PU 1K Turbo** se va turna sapa autonivelanta, imediat dupa aplicare, cat este proaspata, pe suprafata rasinii se va imprastia in exces **Quartz 0,8** (nisip de quart, sort 0,7-1,2 mm, curat si uscat). Parchetul se poate monta direct pe stratul de rasina intarita, in maxim 24 ore. Pentru a monta parchetul dupa mai multe zile, pe rasina se va imprastia in exces nisip **Quartz 0,8**.
- Produsul este ideal ca material de consolidare pentru sae cu sistem de incalzire incorporat si sae anhidride, sape care insa nu pot fi hidroizolate. Inainte de aplicarea rasinii pe aceste tipuri de suport, asigurati-vă ca sapa este perfect uscata.
- Pe suprafata tratata cu rasina **Eco Prim PU 1K Turbo** pentru lipirea de parchet se vor utiliza adezivi reactivi poliuretanici monocomponenti (tip **Ultrabond P990 1K**, **Ultrabond P992 1K**) sau epoxi-poliuretanici bicomponenti (tip **Lignobond** sau **Ultrabond P902 2K**).

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Stratul suport trebuie sa fie curat, fara urme de grasi, maturat, cu o vechime de 7-10 zile pentru fiecare cm de grosime, in cazul saelor traditionale; pentru saele preparate cu lianti cu intarire si uscare rapida respectati indicatiile din fisa tehnica a produsului folosit.

Daca exista fisuri, se deschid si se repară cu rasini epoxidice tip **Eporip** sau **Eporip Turbo**.

Daca rasina se foloseste cu rol de consolidant, asigurati-va ca suprafata sapei are o porozitate adecvata pentru ca **Eco Prim PU 1K Turbo** sa penetreze bine in stratul suport.

Daca suprafata suportului este foarte neteda, se va prelucra prin asperizare mecanica, pentru a deschide porii.

Aplicarea produsului

Eco Prim PU 1K Turbo se aplica cu trafaletul, cu o bidinea sau cu fierul de glet. Pe un suport poros, este de regula, suficiente, aplicarea unui singur strat, pentru a se obtine atat efectul de hidroizolare cat si cel de consolidare.

Pe un suport foarte poros, friabil, cu rezistente scazute, este indicat sa aplicati doua straturi de rasina. Aplicarea celui de al doilea strat de rasina se va face imediat ce primul strat s-a intarit si este pietonabil (dupa cca. 30 minute). Daca peste rasina, se va turna sapa autonivelanta, aplicati rasina astfel incat sa balteasca intr-un strat subtire peste care se va imprastia **Quarzo 0,8** (nisip de cuart, sort 0,7-1,2 mm, curat si uscat). Dupa uscarea rasinii, nisipul in exces se va aspira. Asteptati minim 2 ore si aspirati excesul de nisip neprins in stratul de rasina.

In particular, pe suporturi poroase cu umiditate reziduala de 5%, aplicati cel putin doua straturi de **Eco Prim PU 1K Turbo**. De indata ce suprafata devine apta pentru trafic pietonal usor verificati daca mai este necesar al treilea strat. Daca se va aplica acest al treilea strat, imprastiat pe suprafata **Quartz 0,8**.

In cazul in care nu se aplica o sapa autonivelanta in grosime mai mare de 10 mm, sau un parchet masiv traditional, ca si alternativa la imprastierea de nisip de cuart, aderenta sapei autonivelante poate fi imbunatatita prin aplicarea unui strat de **Eco Prim T Plus** pe suprafata **Eco Prim PU 1K Turbo**. **Eco Prim T Plus** trebuie aplicat dupa aproximativ 4 ore (sau cand suprafata este uscata la atingere) dar nu mai tarziu de 24 ore de la aplicarea **Eco Prim PU 1K Turbo**.

Montarea de parchet dupa un timp mai mare de 24 ore, impune ca dupa aplicarea de rasina, sa se imprastie pe suprafata ei nisip de cuart Quartz 0,8. Pe stratul de rasina intarita, fara nisip, lipirea parchetului trebuie sa se faca dupa 2 ore de la intarire fara a se depasi 24 ore, si se vor utiliza adezivi reactivi (tip Ultrabond P 990 1K, Ultrabond P992 1K, Lignobond, Ultrabond P902 2K, Ultrabond Eco S965 1K).

Curatarea

Eco Prim PU 1K Turbo se spala cat este proaspat cu **Diluant PU** sau **Cleaner L**. Dupa intarire se curata mecanic sau cu **Pulicol 2000**.

CONSUM

80-100 g/m² pe strat.

Ca si bariera de vaporii pana la 450 g/m².

AMBALAJ

Bidoane metalice de 10 kg.

DEPOZITARE

In ambalajul original sigilat, are o valabilitate de 12 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj. A se feri de inghet.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Eco Prim PU 1K Turbo este iritant pentru ochi, piele si tractul respirator si poate cauza vamatari ireversibile daca este utilizat perioade lungi. Contactul frecvent cu pielea poate cauza o reactie alergica la persoanele sensibile la izocianati. Produsul nu degaja vaporii periculozi la temperatura camerei si in conditii normale de utilizare. Produsul poate deveni periculos si poate crea sensibilizare prin inhalare la temperaturi peste +60°C. In caz de intoxicare, consulta un medic. Pe timpul utilizarii, va recomandam sa purtati imbracaminte de protectie, manusi, ochelari de siguranta si o masca pentru protejarea sistemului respirator; utilizati produsul doar in spatii bine ventilate. Daca produsul vine in contact cu ochi sau pielea, spalati cu apa din abundenta si consulta un medic. Pentru informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consulta ultima versiune a Fisei de Securitate.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intenteaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

EC1 R Plus (GEV-EMICODE) – Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scazuta a substantelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizatie internationala pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.

GREEN INNOVATION – Marcajul semnifica implicarea noastră în protejarea mediului.

Mapei ajuta proiectantii si constructorii, in dezvoltarea de proiecte inovatoare, certificate LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), in conformitate cu U.S. Green Building Council.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE:

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE:	Eco Prim PU 1K Turbo
Tip:	lichid
Culoare:	maro
Greutate specifică (g/cm ³):	1,20
Umiditatea maxima admisa la care se poate aplica rasina:	- 6% CM (masurata cu hidrometru cu carbidi – UNI 10329); (sapă cu grosime de 6 cm) - 92% U.R. pentru 1 strat sau 98% pentru 2 straturi (test in situ – ASTM F2170 – BS8203)
Vascozitate Brookfield (mPa·s):	300 (rotor 1 – rpm 10)
Corp solid (%):	100
EMICODE:	EC1 R Plus –emisie foarte scăzuta
DATE DESPRE APPLICARE (la + 23 ⁰ C si 50% U.R.) :	
Temperatura de aplicare permisa:	+5 ⁰ C la +35 ⁰ C
Timpul de peliculizare:	dupa 30-40 minute
Pietonabil:	30-40 minute
Timp pentru intarire completa:	2 ore
Timp de asteptare intre straturi:	minim 40 minute, maxim 2 ore
Timp de asteptare inainte de lipirea directa cu adeziv:	minim 2 ore, maxim 24 ore
Timp minim de asteptare pana la alte acoperiri (daca pe rasina a fost imprastiat nisip):	2 ore

Fisa dupa: (IT) 2914-10-2017