



MAPEI

Malech

**Amorsa pe baza
de rasini acrilice in
dispersie apoasa**

SUPRAFATA FINA

PROMOTOR DE ADERENTA

DOMENII DE APLICARE

Malech se utilizeaza ca amorsa pentru tratarea suprafetei peretilor in general, (ex. din beton sau reparatii cu mortare de ciment) inainte de aplicarea vopselelor decorative colorate din gamele **Elastocolor**, **Quarzolite**, si **Colorite**, avand rol de a uniformiza absorbtia suportului si ca amorsa de aderenta.

Malech se poate utiliza in cadrul sistemului de sigilare permanenta a placilor din azbest, **Aquaflex System**, cu rol de amorsa de aderenta aplicata inainte de **Aquaflex**.

Exemple tipice de utilizare

- Amorsa de aderenta aplicata pe tencuieli maturate, noi sau vechi, dar nedegradate, inainte de a aplica vopselele decorative colorate din gamele **Elastocolor**, **Quarzolite** sau **Colorite**.
- Amorsa de aderenta aplicata pe vopsele existente cu mici depuneri de praf, inainte de a aplica vopselele decorative colorate din gamele **Elastocolor**, **Quarzolite** sau **Colorite**.
- Amorsa de aderenta aplicata pe suporturi aflate in spatii inchise sau putin aerisite, deoarece **Malech** este inodora. Se utilizeaza inainte de a aplica vopselele decorative colorate **Elastocolor**, **Quarzolite** sau **Colorite**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Malech este o amorsa pe baza de rasini acrilice micronizate in dispersie apoasa, care dupa aplicarea



DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI	
Consistenta:	lichid fluid
Culoare:	transparent
Greutate specifica (EN ISO 2811-1) (g/cm³):	aprox. 1,01
Continutul de corp solid (EN ISO 3251) (%):	aprox. 15
DATE DESPRE APLICARE	
Raport de dilutie:	gata preparat
Timp de asteptare pana la vopsire:	12-24 ore in functie de conditiile de umiditate si temperatura si, in orice caz, doar dupa uscarea completa a stratului anterior
Temperatura de aplicare:	de la +5°C la +35°C
PERFORMANTE FINALE	
Continut VOC al produsului gata preparat (Directiva Europeana 2004/42/EC) (g/l):	≤ 5

pe suport, patrunde in profunzime mai mult decat amorsele traditionale in dispersie apoasa.

Malech este inodor, nu contine solventi si de aceea poate fi utilizat in spatii inchise sau putin aerisite.

Datorita formulei particulare, **Malech** asigura consolidarea prin fixare a particulelor de praf de pe suprafetele pe care se aplica.

Datorita faptului ca **Malech** penetreaza in profunzime, incetineste procesul de formare a eflorescentelor.

RECOMANDARI

- Nu utilizati **Malech** pe suport din metal.
- Nu aplicati **Malech** pe suprafete umede.
- Nu aplicati **Malech** la temperaturi mai mici de +5°C.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Suprafete noi sau cele reparate cu mortare de reparatii trebuie sa fie maturate, curatate foarte bine, compacte si uscate.

Indepartati complet partile neaderente si eventualele urme de uleiuri sau grasimi.

Reparati eventualele fisuri sau parti degradate.

Eliminati porozitatea si nivelati eventualele diferente de planeitate a suportului.

Prepararea produsului

Malech este un produs gata de utilizare.

La aplicarea pe suporturi cu absorbtie redusa, se va evita ca amorsa sa formeze o pelicula, de aceea se recomanda diluarea produsului **Malech** cu pana la 50% apa.

Aplicarea produsului

Inainte de utilizare amestecati riguros amorsa **Malech** si aplicati cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Amorsa aplicata se va proteja de ploaie pentru cel putin 12 ore.

Malech se poate vopsi dupa 12-24 ore, in functie de conditiile atmosferice.

Curatare

Pensulele, trafaletii sau masina de pulverizat (airless) se curata cu apa, inainte de uscarea amorsei **Malech**.

CONSUM

0,10-0,15 kg/m² in functie de porozitatea suportului.

AMBALARE

Bidoane de 10 si 2 kg.

DEPOZITARE

Malech depozitat în loc uscat, în ambalajul original sigilat la o temperatură cuprinsă +5°C la +30°C are o valabilitate de 24 luni de la data de fabricație înscrisă pe ambalaj.

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA

Malech conform actualei clasificări europene, nu este considerat un produs periculos.

Se recomandă totuși să se poarte mănuși și ochelari de protecție și să se respecte normele uzuale de securitate cu privire la manipularea produselor chimice.

Pentru informații complete referitoare la utilizarea produsului nostru în condiții de siguranță, vă rugăm să consultați ultima versiune a Fișei de Siguranță.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, desigur

corespund celei mai bune experiențe a noastre și vor fi considerate, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlocuiesc orice îndoielă; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultați întotdeauna versiunea actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul www.mapei.com

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.ro și www.mapei.com



Malech

www.alveco.ro ©



BUILDING THE FUTURE

543-5-2016 (RO)

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii.