

MAPEI (Materiale Auxiliare pentru Constructii si Industrie)

Silancolor Primer

Amorsa pe baza de rasini siliconice, cu permeabilitate ridicata, cu aspect neted

DOMENII DE APLICARE

Silancolor Primer este o amorsa pe baza de rasini siliconice solutie apoasa, folosita la uniformizarea absorbtiei suportului inainte de aplicarea din gama **Silancolor Pittura**.

Silancolor Primer folosita impreuna cu finisajele colorate **Silancolor Pittura** formeaza un sistem de finisare pentru interior/exterior ce garanteaza protectia substraturilor de zidarie impotriva agresiunii produselor chimice, a razelor ultraviolete si a umiditatii in general, mentinand respiratia suportului si permeabilitatea ridicata la apa, care altfel nu s-ar fi putut obtine cu alte cicluri de vopsire traditionale.

Exemple tipice de aplicare

Silancolor Primer este folosita ca amorsa pentru suprafata peretilor inainte de aplicarea stratului de finisaj **Silancolor Pittura**, pentru a uniformiza absorbtia suportului si a imbunatati aderenta.

CARACTERISTICI TEHNICE

Silancolor Primer este o amorsa pe baza de rasini siliconice in dispersie apoasa, cu proprietati ridicate de penetrare.

Silancolor Primer regularizeaza absorbtia si imbunatateste de asemenea aderenta **Silancolor Pittura**.

Silancolor Primer ajuta la consolidarea stratului inconsistent de la suprafata suporturilor ce trebuie tratate.

Silancolor Primer este inodor si nu contine solventi, ceea ce-l face pretabil pentru aplicatii in spatii inchise sau slab ventilate.

MOD DE APLICARE

Pregatirea substratului

Suprafetele noi ce vor fi tratate sau reparatiile cu mortare de reparatie trebuie sa fie maturate, perfect curate, bine ancorate si uscate. Indepartati complet grasimile si uleiurile de pe suprafata si orice alte parti desprinse.

Sigilati porozitatile si reparati betonul deteriorat cu mortare din gama **Mapegrout**. Inchideti porii si nivelati portiunile denivelate de pe suport cu **Monofinish** sau **Mapefinish**. Aplicati **Silancolor Primer**.

Prepararea produsului

Silancolor Primer este gata de utilizare.

Aplicarea produsului

Amestecati foarte bine **Silancolor Primer** inainte de utilizare, si aplicati-l prin pensulare, cu trafaletul sau prin pulverizare.

Protejati impotriva ploii pentru cel putin 12 ore.

Silancolor Primer poate fi vopsit cu **Silancolor Pittura** dupa cel putin 24 ore.

RECOMANDARI

- Nu utilizati **Silancolor Primer** pe suprafete de metal.
- Nu aplicati **Silancolor Primer** la temperaturi sub +10°C.
- Nu aplicati **Silancolor Primer** pe suprafete ude.

Curatare

Pensulele, trafaletii si echipamentul de pulverizare trebuie curatate de **Silancolor Primer** cu apa inainte de uscarea produsului.

CONSUM

100-150 g/m².

AMBALAJ

Silancolor Primer este livrat in bidoane de plastic de 10 kg.

DEPOZITARE

Silancolor Primer poate fi depozitat intr-un loc uscat, departe de surse de caldura la temperaturi intre +5°C si +30°C.

MASURI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Silancolor Primer nu este considerat periculos conform normelor si ghidurilor curente ale clasificarii amestecurilor. Totusi, recomandam folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie si sa se ia masurile uzuale de protectie pentru utilizarea produselor chimice. Daca produsul este aplicat in zone inchise, asigurati-va ca sunt bine ventilate. Informatii complete despre utilizarea in siguranta a produsului nostru, va rugam sa consultati ultima versiune a Fisei de Securitate.

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com

DATE TEHNICE (valori caracteristice)	
DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI	
amorsa pe baza de rasini siliconice in dispersie apoasa	
UTILIZARE	
produsul este aplicat ca amorsa pe suprafata peretilor pentru a uniformiza absorbtia suportului si a imbunatati aderenta Silancolor Pittura	
Aspect:	lichid fluid
Continutul de corp solid (%):	14
Greutate specifica (g/cm³):	aproximativ 1,01
Randament teoretic (m²/kg):	transparent, incolor
Clasificare de pericolozitate conform EC 1999/45:	niciuna Inainte de utilizare consultati paragraful "Instructiuni de siguranta la preparare si aplicare" precum si informatiile de pe ambalaj si din Fisa de Securitate
PREPARARE	
Silancolor Primer este gata de utilizare. Este recomandat sa amestecati Silancolor Primer inainte de utilizare	
USCARE	
Poate fi vopsita dupa:	12-24 ore

Fisa dupa: (IT) 545-10-2011