

TURAPOR **Sigilant acrilic**

FISA TEHNICA

COD 40910

DISPONIBIL IN AMBALAJ DE 1 KG, 5 KG SI 10 KG

DESCRIERE SI CARACTERISTICI

Sigilant polimeric in solutie apoasa indicat pentru pavimente din ciment, beton, asfalt si cotto.

Poate fi utilizat independent sau inainte de aplicarea de ceara metalizata. Ideal pentru suprafete situate la interior.



MOD DE UTILIZARE SI APLICARE

Dupa spalarea pavimentului asteptati circa 24 de ore inainte de efectuarea tratamentului. Pe pavimentul perfect uscat, aplicati o mana de produs. Dupa uscare, aplicati a doua mana. Daca este necesar, se poate aplica si o a treia mana de Turapor sau un strat de ceara metalizata.

Randament:

Paviment foarte poros

randament mediu la 2 maini aplicate: 10-15 m² / kg

Paviment cu porozitate medie

randament mediu la 2 maini aplicate: 15-20 m² /kg

COMPOZITIE

Mix de polimeri acrilici si plastifianti.

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

☐ ASPECT	lichid
☐ CULOARE/MIROS	alb lptos/usor de amoniac
☐ PH	9,4 +/- 0,5
☐ REZIDUU USCAT,%	14,0 +/- 0,5
☐ SUBSTANTA ACTIVA, %	17,0 +/- 0,5
☐ MASA SPECIFICA, g/ml	1,025 +/- 0,005

ATENTIE

Atentie – Daca se intampla sa varsati apa sau alte lichide pe suprafata tratata cu Turapor, se recomanda uscarea imediata a acestora; in caz contrar, apa ar putea forma pete pe paviment. Pastrati produsul in ambalajul original, etichetat. Nu tineti produsul in locuri reci. Produs pentru uz exclusiv profesional. Utilizati produsul conform indicatiilor de pe prezenta fisa tehnica si de pe eticheta. Recomandam de asemenea consultarea fisei de siguranta a produsului si pastrarea acesteia la indemana utilizatorilor profesionali.

