

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1012/01.08.2011

BITUM

CLIENT:S.C. YELLOW TOUCH S.R.L.	
ADRESA: Str. Pictor Nicolae Tonitza nr. 11, ap. 7 sector 3 Bucuresti	
Tipul bitumului: BITUM GRANULAT CU BITUM D50/70 – 20%	
Loc prelevare: Proba transmisa de client prin intermediul firmei STRACO	Document insotire probe: Adresa nr. 794/29.07.2011

NR. CRT.	DETERMINAREA	VALORI OBTINUTE	U.M.	LIMITE SR EN 12591/2001	NORMA DE INCERCARE
1	PENETRATIE LA 25°C (CON-PL-LD-05)	30	1/10 mm	30-45	SR 1426/2002
2	INEL SI BILA LA 5°C (CON-PL-LD-04)	62	°C	52-60	SR 1427/2002
3	STABILITATE PRIN INCALZIRE IN FILM SUBTIRE A BITUMULUI LA 163°C				SR EN 12607/2-2002
	- pierdere de masa, max	-	%		
	- penetratie reziduala la 25°C, min	-	%	≥53	
	- cresterea punctului de inmuiere, min	-	°C	≤8	
4	ADEZIVITATE (CON-PL-LD-19), min	-	%	-	10969/1-2006
5	DUCTILITATE (CON-PL-LD-05)	-	mm	-	SR 61/1997

NOTA : In amestec s-a constatat o spumare abundenta. Incalzit la temperatura de 163°C este puternic mirositor.

Urmare a incercarilor efectuate **nu sunt** incertitudini cu privire la rezultatul acestora cauzate de:

- utilizarea aparaturii din dotare; - vicii de proceduri; - modul de prelevare al probelor.

Raportul de incercare emis este valabil numai pentru materialele supuse incercarilor. Prezentul raport contine 1 pagini si s-a eliberat in vederea utilizarii pentru **VERIFICAREA CARACTERISTICILOR BITUMULUI**.

Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea scrisa a laboratorului. Prezentul Raport de Incercare nu contine sfaturi sau recomandari care decurg din rezultatele incercarilor. Declaram pe proprie raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici o forma.

SEF LABORATOR,
Sing. CIUCIU FLORICA

RESPONSABIL AQ,

SEF PROFIL,
Tehn. DUMITRIU ELENA

