

ADEZIV PROFESIONAL

pe baza de ciment cu alunecare verticala nula



GreuKollFlexHF

Adeziv profesional cu ductilitate buna pentru gresie si faianta pentru interior si exterior cu mixtura de lianti (ciment Portland si rasini redispersibile), agregate selectionate, clasificate, retinere apa si substante, dezvoltat în scopul de a obtine aderarea la suprafata, usor de aplicat cu proprietati optime.

DOMENII DE APLICARE

GreuKollFlexHF conformitate cu UNI EN 12004 clasa C2 cu caracteristici îmbunatatite si T alunecare nula, ideal pentru exterior si interior, lipirea de mozaic, gresie portelanata, marmura, piatra naturala, ceramica (ardere dubla, gresie, etc.) fierte, mari. Prezenta rasilor copolimerice specifice face acest adeziv special adecvat pentru utilizare în conditii dificile, prin urmare, este potrivit pentru balcoane, terase, si zonele de sub apa. Acesta este produs în doua versiuni: alb si negru. Versiunea alb este recomandata pentru instalarea de marmura.

MOD DE APLICARE

Suportul trebuie sa fie plat, solid, consistent si fara praf sau murdarie, fara umiditate ridicata. Orice urme de ulei, grasimi, ceara, etc. trebuie mai întâi eliminate. Suprafete umede pot încetini semnificativ consumul de GreuKollFlexHF. Substraturile ce contin tencuiala trebuie sa fie complet uscate si fara pulbere (verifica umiditatea reziduala) si trebuie sa fie tratate cu emulsie (amorsa).

GreuKollFlexHF se aplica în interior si exterior, perete sau podea, pe o baza de ipsos var si ciment, preamestecat baza de beton (Greucem), bine condimentata si sape uscate. **Acesta poate fi folosit pentru aplicatii pe dale de beton, piscine, pardoseli incalzite, suprapuneri pe pardoseli existente (din ceramica, piatra, marmura, etc.) asfalt cu nisip (ardezie), fibra-ciment, camere frigorifice, panouri bonding panou izolant**, folosit în combinatie cu GreuLatex. Pentru fiecare sac de 25 kg de GreuKollFlexHF se adauga 8,3 litri de apa curata si se amesteca cu mâna sau mixer mecanic pâna la obtinerea de pasta moale si fara cocoloase. Apoi asteptati 10 minute înainte de aplicare. Se amesteca si se aplica cu mistrie 60-10 mm. La alegerea spatulei principiu general de urmat este de a alege o mistrie care ofera o acoperire a placii de cel putin 65% pentru aplicarea interioara si 100% pentru podele si exterior.

În cazul aplicatiilor solicitante, cum ar fi: expunere la înghet (în aer liber), în cisterne sau bazine, instalarea de placi de format mare si grosime sau relief pe revers (coada de rândunica), pentru a obtine adeziv de contact pe totata suprafata, se aplica adezivul atat pe suport cat si pe placa ceramica. Aceasta metoda este înca necesara în cazul formatului mare de peste 9 dm² (30 x 30). Nu este necesar a uda cu apa inainte de instalarea în caz de praf, placile trebuie spalate, prin introducerea lor în apa curata. În mod normal, placile sunt aplicate prin exercitarea presiunii pentru a asigura un bun contact cu adezivul. În conditii normale de temperatura si umiditate, timpul de deschidere este de aproximativ de minute; conditii nefavorabile (soare, vant uscat, temperaturi ridicate) sau substraturi foarte absorbant poate reduce drastic acest timp, câteva minute. Prin urmare, trebuie sa verificati din nou ca adezivul a format o pelicula si ca acesta este înca proaspat, aceste cazuri ar împiedica o adeziune optima. În cazul formarii peliculei suprafata trebuie refacuta aplicand adeziv cu gletiera. Umezirea substratului ajuta la prelungirea timpului deschis.

ETANSARE

Dupa aplicarea pe placilor pe perete asteptati o zi, doua zile pe podea, înainte de sigilarea rosturilor. Utilizarea GreuColor subliniat si F pentru 0-4 mm, si G GreuColor subliniat si mai mult de 4 mm.

AVERTISMENTE

A nu se folosi pe suprafete care nu sunt mentionate. Orice corectie, în conditii normale, poate fi facuta în termen de 45 de minute de la fixarea placilor, dupa care va deveni problematica. Acoperirile facute cu GreuKollFlexHF ar trebui sa fie protejate de ploaie pentru cel putin 36 de ore, înghet si de lumina directa a soarelui pentru cel putin o saptamâna dupa aplicare.

SPECIFICATIILE PRODUSULUI

Pe podele si pereti trebuie aplicat un adeziv (alb - negru) pulbere, pentru interior si exterior Licata GreuKollFlexHF+, pe

baza de ciment Portland (alb - gri), nisipuri selectate, rasini sintetice si aditivi speciali pentru îmbunatatirea procesului de aderare. Suprafata de instalare trebuie sa fie desprafuita sau fara murdarie, se va utiliza spatula dintata adecvata având grija sa creati rosturi de dilatare.