

CADORO

FINISAJ DECORATIV IRIDESCENT PENTRU INTERIOARE

seria 379

DESCRIERE

CADORO este un finisaj decorativ pentru interioare cu efecte iridescente speciale, cu aspect matasos si moale la atingere, capabil sa recreeze ambiente clasice si moderne.

Usor de aplicat, CADORO permite realizarea unor efecte decorative diverse, în functie de tehnica de aplicare si fantezie, sanjante în functie de unghiul de reflexie a luminii.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
 - Suprafete de beton.
 - Suprafete din ghips si ghips carton
 - Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
- Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'.
Nu se aplica pe suporturi prospete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasa
- Pigmenti si incluziuni: incluziuni iridescente
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,20 \pm 0,05$ kg/l pentru versiunea AUR si $1,15 \pm 0,05$ kg/l pentru versiunea ARGINT
- Vâscozitatea preparatului: 26000 ± 1300 cps
- uscarea (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Daca este necesar aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir; eliminati praful.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX

9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001

- Aplicati cel putin doua straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apa, cu ajutorul rolului sau pensulei pentru a obtine un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu este recomandata utilizarea altor fonduri.

- Aplicati CADORO conform indicatiilor de aplicare.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula, drisca de inox/plastic.

- Nr. straturi: 2

- Dilutie: pregatit pentru utilizare

Modalitati de aplicare:

- Distribuiti CADORO pe fondul uscat cu ajutorul pensulei sau dristei din plastica sau otel, întinzând produsul în mod uniform. Dupa uscarea primului strat, aplicati cu drisca din plastic sau inox un strat ulterior de CADORO, cu miscari de rotatie în directii opuse, realizând fatete bitonale.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Curatarea zidului: dupa cel putin 20 de zile, cu apa.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l în doua straturi, în functie de aspectul dorit. Acest consum se refera la suprafete netede si cu un grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv printr-un test preliminar pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul este disponibil în nuantele 0070 argint si 0190 aur.

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi colorat si cu colorantii COLORADO seria 548.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani

INDICATIDE SIGURANTA

CADORO

FINISAJ DECORATIV IRIDESCENT PENTRU INTERIOARE

seria 379

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L : vopsele pentru efecte decorative (pe baza de apa) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

CADORO contine max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ iridescent pentru interioare.

Aplicati pe suprafete interne pregatite dinainte învelisul mural decorativ CADORO seria 379, pe baza de copolimeri acrilici în emulsie apoasa, în cel putin 2 straturi, conform consumului indicat.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sã verificati dacã produsul este adecvat fiecãrui caz în parte. Prezenta anuleazã înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.