

# MARCOPOLO

Finisaj decorativ pentru interior, efect metal brut

seria 376

## DESCRIERE

MARCOPOLO este un finisaj decorativ pentru interioare care realizeaza suprafete cu efect metalic. Compozitia, îmbogătită cu pigmenti speciali sidefati, creeaza suprafete cu aspect neslefuit, caracterizate printr-o strălucire speciala și efecte cromatice izbitoare, variabile în funcție de incidenta luminii.

Simplu și cu aplicare rapida, MARCOPOLO personalizeaza localurile moderne hi-tech, fiind totodata capabil sa armonizeze peretii cu ornamente vechi, de epoca.

Decoreaza cu diferite efecte, în funcție de tehnica de aplicare și de fantezia celui care aplica produsul.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianti hidraulici.
  - Suprafete din beton.
  - Suprafete din ghips și ghips carton.
  - Zugraveli vechi și învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafetele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalitatilor deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'.  
Nu aplicati pe suporturi proaspete.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasa
- Pigmenti: sidefii iridescenti
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1.25 kg/l în funcție de culoare.
- Vâscozitatea preparatului: 90.000 ± 10.000 cps
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficiala: 1 ora.

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete murale:

- Asigurați-va ca suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente și partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorojelile, crapaturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curatati stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.

- Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati cel puțin doua straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apa, cu rolul sau pensula pentru a obtine un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu se recomanda utilizarea altor produse de fond.

- Aplicati MARCOPOLO conform indicatiilor din modalitățile de aplicare.

\*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzătoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula și burete.

- Nr. straturi: 1

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apa

Modalități de aplicare:

.Distribuiti MARCOPOLO cu pensula în mod neuniform.

.Atunci când produsul este partial uscat, creati zone de acumulare prin miscari de rotatie neregulate, cu ajutorul unui burete moale și puțin umed. Efectul caracteristic este evident după uscarea totala a produsului.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat după utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la lucrarea finita și se refera la suprafete netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicata determinarea consumului efectiv printr-o proba preliminara pe suportul în cauza.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070), aluminiu (0170), aur (0190), bronz (0150), cupru (0160).

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat și cu colorantii COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

# MARCOPOLO

Finisaj decorativ pentru interior, efect metal brut

seria 376

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe baza de apa): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO Contine max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ cu efect de metal brut pentru interioare.

Pe suprafete interioare pregatite dinainte se aplica învelisul mural decorativ MARCOPOLO seria 376 pe baza de copolimer acrilic în emulsie apoasa, într-un singur strat, în functie de consumul indicat.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul caoate informatiiledin fisaprezenta sunt furnizate pe baza experienteisicunostimelosale tehnice sistiiintificeCompania nu isipoate asuma totusnici o raspunderpentru rezultatele obtinuteduputilizarea acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam întotdeauna saverificatidacaproductul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta anuleazasiînlocuiesteorice fisprecedenta.Pentru informatiitehnice suplimentare contactatiServiciul de AsistentTehnica.*