

SUPERCONFORT

VOPSEA DILUABILA ÎN APA ANTICONDENS TERMOIZOLANTA PERMEABILA ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOARE

cod 4880888

DESCRIERE

SUPERCONFORT este o vopsea diluabila în apa pentru suprafețe murale, permeabila, pentru interioare, caracterizată printr-un coeficient scăzut de transmisie termică. Această caracteristică este conferită de prezența microsferelor speciale de sticlă.

Produsul este similar vopselelor diluabile în apa normală transpirante ca aspect estetic, îmbunătățite izolarea termică a peretilor, evitând astfel formarea condensului provocat de diferența de temperatură dintre aer și zid.

Eliminarea condensului, cauza principală a formării mușcăiului, comportă îmbunătățirea confortului habitatului.

SUPERCONFORT este produsul ideal pentru protejarea suprafețelor murale în medii umede sau supuse condensului precum cele din bucătării, băi, cantine, spălătorii, etc.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinil-versat în emulsie.
- Componente speciale: microsferă de sticlă.
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 22000 ± 1600 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- *Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
- *Eficacitate fungicidă UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 8 ore.

*Rapoarte de probă nr. 55406 și nr. 68308 emise de THOR SPECIALITIES din Besnate (VA)

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refăceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescente prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorojile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general, pe suprafețe care se fărâmitează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați SUPERCONFORT conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unele: pensula, rol.

- Nr. straturi: 2 sau mai multe straturi (cu cât este mai mare grosimea, cu atât mai bună este izolarea termică).

- Pentru a nu pierde efectul de izolanț, anti-condens, nu acoperiți cu alte vopsele tradiționale.

- pentru aplicările cu pensula diluați cu 5-10% apă; pentru suporturile foarte poroase, primul strat poate fi diluat cu până la 20% apă.

- Pentru aplicările cu rolul, diluați cu 3-5% apă; întindeți produsul pe suport în mod uniform cu pensula și lucrați pelicula câtă vreme este încă udă cu rolul din material plastic expandat pentru a obține un efect ușor texturat. Mărind diluția se obține o texturare mai puțin accentuată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 6 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

SUPERCONFORT

VOPSEA DILUABILA ÎN APA ANTICONDENS TERMOIZOLANTA PERMEABILA ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOARA

cod 4880888

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie si cu colorantii COLORADO seria 548 (agitati manual, nu mecanic).

În cazul utilizarii unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si tavane interne (gloss <25@60°) (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

SUPERCONFORT Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila în apa atermica, anticondens.

Pe suporturi pregatite dinainte se aplica vopseaua permeabila atermica anticondens SUPERCONFORT cod 4880888 pe baza de rasini vinil-versatice în dispersie apoasa si microsferi de sticla, cu proprietatea evitarii formarii condensului si, prin urmare, a mucegaiului, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentată sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecăruia în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it